PEEK RTP 2283 工程塑料的热稳定性 义乌市PEEK原料代理商

产品名称	PEEK RTP 2283 工程塑料的热稳定性 义乌市PEEK原料代理商
公司名称	东莞市越泰新材料有限公司
价格	320.00/千克
规格参数	美国RTP:15 g/10 min 2283:熔指10 美国:高韧性
公司地址	东莞市樟木头莞樟路23号五号
联系电话	180-98275951 13450060513

产品详情

PEEK RTP 2283 热稳定性工程塑料 义乌市PEEK原料代理商

RTP 2283

Polyetheretherketone

RTP Company

20% 碳纤维增强材料

产品说明：

Warning: The status of this material is 'Commercial: Limited Issue'The data for this material has not been recently verified.Please contact RTP Company for current information prior to specifying this grade.

物性信息：

基本信息	碳纤维增强材料, 20% 填料按重量
特性	导电 可加工性，良好

	热稳定性，良好
RoHS 合规性	联系制造商
外观	自然色
形式	粒子
加工方法	注射成型

物理性能	额定值	单位制	测试方法
密度	1.38		
收缩率 - 流动	0.10 到 0.20		
吸水率 (23 ° C, 24 hr)	0.16		

机械性能	额定值	单位制	测试方法
拉伸模量	17900		
抗张强度 (屈服)	186		
伸长率 (断裂)	1.6		
弯曲模量	13800		
弯曲强度 (屈服)	283		
悬臂梁缺口冲击 (3.18 mm)	59		
无缺口悬臂梁冲击 (3.18 mm)	530		

热性能	额定值	单位制	测试方法
热挠曲温度 (0.45 MPa, 未退火)	288		

体积性能	额定值	单位制	测试方法
体积电阻率	1.0E+2		

可燃性额定值 ISO 单位制测试方法	V-0
注塑熔体温度 ISO 单位制	149
干燥时间	3.0
建议的*大水分含量	0.10
建议的*大回制料比例	20
料筒后部温度	357 到 399
料筒中部温度	366 到 418
料筒前部温度	385 到 427
模具温度	121 到 204
注塑压力	68.9 到 124
背压	0.345 到 0.689
螺杆转速	60 到 90
锁模力	6.9 到 11