

# HE 不结皮亮光胶版油墨/ISO9001.1400

产品名称	HE 不结皮亮光胶版油墨/ISO9001.1400
公司名称	上海深日油墨有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:深日 颜色:四原色 单件净重:1000 (g)
公司地址	中国 上海市 上海经济开发区金山区朱泾镇万枫公路225号
联系电话	86 021 57311399 13501737371

## 产品详情

品牌	深日	颜色	四原色
单件净重	1000 (g)	着色力	95-105 ( % )
细度	15 ( um )	粘度	150--250 ( S )
适用对象	单色或多色的胶印印刷机	流动度	30--40 ( mm )
固着速度	5 ( min )	保质期	36 ( 个月 )

### 一、适用范围：

he型油墨采用了最新欧洲技术，以优良的色浆颜料等新型材料及工艺研制、开发的产品。该产品适用于单张给纸的单色、双色，四色或多色胶版印刷机在铜版纸、胶版纸、涂料纸、卡纸等承印材料上进行包装、广告、商标及书册、装潢制品的印刷。

### 二、产品特点：

- 1，低芳香烃含量，绿色环保；无毒，不含铅、铬等重金属，符合环境安全标准。
- 2，优质的乳化适性，水墨平衡良好。
- 3，颜色鲜艳，明亮。
- 4，网点清晰完整，印品层次丰富。
- 5，干燥速度快：机上快干，纸上慢干。
- 6，印刷适性优良，机上稳定性好。

### 三、特征值：

项目/型号	粘性tack	流动值dm	微粒 ( min ) part clestze	光泽度gloss	固着setting ( min )	纸张干燥 ( hr )	结皮 ( hr )
hg-黄yellow	8-9	37 ± 1	15	80	5	< 10	17
hg-红magenta	8.5-9.5	37 ± 1	15	70	5	< 10	17
hg-蓝cyan	8.5-9.5	36 ± 1	15	70	5	< 10	17
hg-黑black	8-9	36 ± 1	15	75	5	< 10	17

### 四、耐性值：

1、粘性：用粘性仪在32 、400转/分条件下，一分钟测定的数量。2、固着：印刷适性仪，157克铜版纸，上墨量：125cc。3、测定条件：25 ，湿度65%条件下。耐光：1—8（弱—强）其它（1—5）（弱—强）

项目/型号	光light	热heat	酸acid	碱aikaline	醇aicohol	皂soap
hg-黄yellow	4	5	5	4	4	4
hg-红magenta	5-6	5	5	5	4	5
hg-蓝cyan	5-6	5	5	5	5	5
hg-黑black	7-8	5	5	5	5	5

五、包装规格：1kg罐装，2.5kg罐装。六、保质期三年（生产之日起），避光、防水储存。

注：以上数据为本公司测量数据，