

上海橡胶止水带

产品名称	上海橡胶止水带
公司名称	衡水明兴工程橡胶制品有限公司
价格	58.00/米
规格参数	
公司地址	河北省衡水市武邑县经济开发区河钢路梦想中心10-1 (注册地址)
联系电话	15732837812 15732837812

产品详情

供应上海橡胶止水带、我公司规格多型号全欢迎来电咨询橡胶止水带是以国产优质天然橡胶和各种合成橡胶为主要原料，掺加各种促进剂及填充剂，经塑炼、混炼、硫化、模压而制成的一种止水带产品，它就是利用橡胶的高弹性，在各种压力荷载下产生弹性变形，从而起到坚固密封，可以有效地防止建筑构造的漏水，渗水并起到减震缓冲作用。在*家许多大型工程建筑设计中，土建、水土结构之间都有一定的伸缩要求，并存在防水防震等要求，因此采用和安装橡胶止水带是有效地解决以上工程中遇到种种问题。橡胶止水带常用的规格有300×6，300×8，300×10，3×8，400×10mm等，常用型号为中埋式651型。根据使用情况可分类为中埋式橡胶止水带和背贴式橡胶止水带。根据外观形式又可以分为CB型止水带(指中间有孔的中埋式止水带)、CP型止水带(指中间无孔的中埋式止水带)、EP型止水带(又称外贴式止水带或背贴式止水带，是指外贴式中间无孔型止水带)、EB型止水带(外贴式中间有孔的止水带，又称外贴式止水带或背贴式止水带)。止水带材质的选择可按照下列规定 a、一般情况下多选择天然橡胶止水带；b、当遇有弱酸、碱类腐蚀介质时，宜选用氯丁橡胶止水带；c、当遇有油类介质时宜选用丁腈橡胶止水带；d、当遇有霉菌侵蚀的可能时，应考虑止水带的防霉性，其等级应达到2级及2级以上；e、当使用温度为：-25 ~60 时选用氯丁橡胶止水带 -35 ~60 时选用天然橡胶止水带 -40 ~60 时选用三元乙丙橡胶止水带f、当遇有应与防水板等材料焊接时，宜选用与其同分子的合成树脂型止水带 (EVA、PE、ECB、HDPE、PVC)。橡胶止水带产品应用范围及标准 橡胶止水带与遇水膨胀橡胶止水带一样都可以应用于地下构筑物、水坝、贮水池、游泳池、屋面以及其他建筑物质和构筑物的变形缝防水中使用。本产品主要用于混凝土现浇时设在施工缝及变形缝内，与混凝土结构成为一体的基础工程、地下设施、隧道涵洞、输水渡槽、挡水坝等，确保工程建设的使用。橡胶止水带的生产完全采用*家GB18173.2-2000《高分子防水材料-止水带》标准组织生产的。可按用户要求生产各种止水带形状、尺寸的产品，另外还为不同工程、不同部位的需要备有十字型，丁字型、斜度型和内外转角型橡胶止水带接头产品，可适用于任何设计要求。橡胶止水带的施工与安装在施工中，在混凝土浇注过程中把橡胶止水带部分或全部浇埋在混凝土中，如果混凝土中有许多尖角的石子和锐利的钢筋头，由于橡胶的撕裂强度比拉伸强度低3-5倍，因此一旦被刺破或撕裂时，不需很大外力裂口就会扩大，所以在止水带定位和混凝土浇捣过程中，应注意定位方法和浇捣压力，以免止水带被刺破，所以在止水带定位和混凝土浇捣过程中，应注意定位方法和浇捣压力，以免被刺破，影响止水带的防水效果，具体注意事项如下:A、橡胶止水带不能长时间露天曝晒，防止雨淋，勿与污染性强的化学物质接触。产品应存放场所*好保持-10 - +30 ，相对湿度在40% - 80%。B、在产品的运输和施工中，防止机械，钢筋损伤。成品存放和运输中应取直平放，勿加重压。C、在施工过程中，产品安装必须固定，避免在浇注混凝土时发生位移，止水带在混凝土中的正确位

置。D、通常我们固定止水带的方法有：利用附加钢筋固定；专用卡具固定；铅丝和模板固定等，如需穿孔时，只能选在止水带的边缘安装区，不得损伤其它部分。E、用户定货时应根据工程结构，设计图纸计算好产品长度，异型结构要有图纸说明，尽量在工厂中将止水带连接成整体，如需在现场连接时，可采用电加热板硫化粘合或冷粘接(橡胶止水带)或焊接(塑料止水带)的方法，如用户连接有困难，我公司可派技术人员现场指导。