金属屋面防水涂料,彩钢屋面防水涂料

产品名称	金属屋面防水涂料,彩钢屋面防水涂料
公司名称	德美建筑材料（太原）工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市朝阳区朝阳北路柏林爱乐16-2底商德美公司
联系电话	010-65750146

产品详情

金属屋面防水涂料

DM-100

优点

1. 单组份水性涂料，抗紫外线，耐候性好。
2. 延伸率大，弹性好，抗基层变形能力强，裂缝，防水透气。
3. 粘接强度高，附着力强，整体防水效果好。
4. 可在潮湿基面上施工，施工简单，工具易清洗。
5. 耐高低温性能好，耐酸碱，具有防腐性能。

典型性能指标

固含量≥68%

拉伸强度≥1.7Mpa

断裂延伸率≥350%

低温柔性(-20℃):无裂纹

不透水性(0.3Mpa,30min):不透水

推荐用于

1. 建筑屋面防水层或屋面其他防水材料的照面层。
2. 彩色钢板屋面、墙面接缝防水密封。
3. 旧建筑屋面防水的修补或翻新。
4. 内外墙面、卫浴间墙面、地面防水。
5. 密封门窗与建筑物之间的缝隙。
6. 金属屋面防水，彩钢防水，屋面防水，彩钢屋面防水，金属屋面防水涂料。

使用方法

1.基层应平整、坚实、洁净，无杂物，无油污。若有渗漏，可用本公司DM-400抗渗1号处理。

2.底涂：用水将基层润湿，涂刷底涂（可用本涂料加30%水稀释充分搅拌均匀）。

3.中涂：待底涂干至不粘手时，可刷涂、滚涂或刮涂，各层涂刷方向应垂直，涂布间隔时间应以上次涂层不粘脚为准。

4.各种管口、墙根重点部位，可用聚酯无纺布或玻璃纤维网格布作加强层。

5.表涂：当中涂及底涂厚度接近设计要求时，进行表涂。

参考用量：涂膜厚1 mm， 用量约2.0～2.5kg/m2。

包装贮存

5kg、25kg大盖塑料桶装；5°C-30°C，密封贮存。