混凝土防水涂料，蓄水池专用防水涂料

产品名称	混凝土防水涂料，蓄水池专用防水涂料
公司名称	德美建筑材料（太原）工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市朝阳区朝阳北路柏林爱乐16-2底商德美公司
联系电话	010-65750146

产品详情

混凝土防水涂料

DM-110

优点

1. 由有机液体与无机粉料组成的双组份水性防水涂料。
2. 无毒、无味、不燃烧，属绿色环保产品。
3. 能在湿饱和至干燥的各种基面上施工。
4. 可根据工程需要配制彩色涂层。

推荐用于

1. 地下工程、水池、浴池等需长期耐水的场合。
2. 卫生间、厨房、阳台等地面防水。
3. 隧道、桥梁、水库、矿井等工程的防水及表面缺陷处理。
4. 饮水池防水，蓄水池防水，混凝土防水，游泳池防水

典型性能指标

Ⅰ型:

固含量≥65%

拉伸强度≥1.2MPa

断裂伸长率≥200%

低温柔性(Φ10mm棒):-10℃，无裂纹

不透水性(0.3MPa，30min):不透水

Ⅱ型:

固含量≥65%

拉伸强度≥1.8MPa

断裂伸长率≥80%

不透水性(0.3MPa，30min):不透水

使用方法

1. 基层：基面要求平整、牢固、干净、无明水，无渗漏，阴阳角应做成圆弧角。若有渗漏，可先用本公司生产的抗渗1号（堵漏型）进行处理。

2. 涂刷底涂：将基面润湿，涂刷底涂，底涂的配比为：液料:粉料:水=1:1.5:0.5。

3. 细部处理：在涂过底涂的基面上进行细部处理（如阴阳角、管口等需加强的部位），先涂一遍防水胶，铺一层无纺布式玻纤网格布，再涂一遍防水胶即可。

4. 涂刷中涂或表涂：将液料与粉料按1:1.5的比例搅拌均匀，搅拌时间不小于5分钟（最好采用电动搅拌）然后分层涂刷，各层开始施工时间以前一层涂膜干至不粘手为准，上下层涂布的方向应垂直。

参考用量：涂膜厚1 mm，用量约2.0kg/m2。

包装：粉料：纸箱，5kg/袋，25kg/箱；液料：塑料桶装， 50kg/桶；