电子固定胶 福州30分钟环保硬化AB胶水

产品名称	电子固定胶 福州30分钟环保硬化AB胶水
公司名称	深圳市优特美胶粘剂有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市龙华新区龙华街道郭吓新村
联系电话	86-075527047770

产品详情

Y-802AB胶资料

本剂(A)　品名：Y-802A　　粘度: 5000-8000cps
外观：透明液状体

固化剂（B）　品名：Y-802B　　粘度：1100-2000cps　　外观:
透明液状体

配合比:A:B=1:1（重量比）　　可使用时间100g×25°C 25分钟

初期硬化时间1小时　　24小时后达到最佳强度

主要用途:主要接着、固定、修补、披覆、灌注、粘结、粘钻、玻璃玻璃粘结

主要 特长: 高强度、耐冲击、富韧性、
压缩强度：280—300（kg/cm2）　　接着强度: 85（kg/cm2）

硬化物特性:

弯曲强度：112（kg/cm2）　　耐 热 性: 78°C
硬　度：83（SHORED）

一、 使用方法： 1. 分别取1份A剂和1份B剂混合并搅拌均匀。 2. 将AB剂混合物涂布在粘接面上。 3. 涂过胶的粘接物品要在至少50分钟内禁止移位或者挪动，否则会严重影响粘接效果。 4. 涂过胶的粘接物品要在至少8小时后才能正常使用，否则其固化效果和粘接寿命会受到影响。

二、 注意事项： 1. A，B二剂均须贮藏在阴凉处，两剂不可同时堆置。
2. A，B二剂如大量混合，会急速固化引起危险，应特别小心。 3. 使用后，如皮肤沾附本剂，应以肥皂清洗。 4. 涂布工具或容器不可互混，以免减短本剂使用寿命。

产品包装：2kg/组，10组/箱，可按客户要求包装。
不解之处请致电本公司业务部！我们将仔细周到的为您解答…謝謝!