

供应阴阳混床离子交换树脂，阴离子阳离子树脂

产品名称	供应阴阳混床离子交换树脂，阴离子阳离子树脂
公司名称	廊坊富彩化工有限公司
价格	4300.00/吨
规格参数	富采:732 001 × 7:717 河北:混床
公司地址	河北省廊坊市大城县里坦镇三村
联系电话	0316-5705965 15081670007

产品详情

001 × 7 (732) 强酸性苯乙烯系阳离子交换树脂

一 产品名称:001 × 7 (732) 强酸性苯乙烯系阳离子交换树脂 产品详细信息: 二、国外对应牌号
美国：Amberlite IR-120; Dowex 50-X8;德国：Lewatit S-100;日本：Diaion SK-1B 三、执行标准 GB13659-92
DL519-2004 SH2605.01-1997 Q/JH105-2002 四、理化性能

指标名称	001 × 7H/Na	001 × 7FC H/Na	001 × 7MB H/Na
全交换容量 mmol/g	5.00/4.50		4.90/4.40
体积交换容量mmol/ml	1.80/1.90		1.80/1.90
含水量%		51-56/45-50	
湿视密度g/ml		0.73-0.83/0.77-0.87	
湿真密度g/ml		1.17-1.22/1.25-1.29	
粒度%	(0.315-1.25mm) 95 (0.315mm) 1	(0.45-1.25mm) 95 (0.45mm) 1	(0.71-1.25mm) 95 (>0.71mm) 1
有效粒径mm	0.40-0.60	0.05	0.75-0.95
均一系数	1.60		1.40
磨后圆球率%		90	
外观	金黄至棕褐色球状颗粒		
出厂型式	Na		
用途	通用	浮动床	混床

出厂型式：Na型 外观：金黄至棕褐色球状颗粒。 五、运行参考指标： 1 . PH范围：1-14
2 . 高使用温度：氢型 100 ，钠型 120 ， 3 . 转型膨胀率：(Na+ H+) 8-10%
4 . 工业用树脂层高度：1.5m以上。 5 . 再生液浓度NaCl:8-10%, HCl:4-5% 6 . 再生液用量：
NaCl (8-10%) 体积：树脂体积=1.5-2:1 HCl(4-5%)体积：树脂体积=2-3:1 7 . 再生液流速：5-8 m/h

8. 再生接触时间：45-60 min 9. 正洗流速：10-20 m/h 10. 正洗时间：约30 min 11. 运行流速：15-30 m/h
12. 工作交换容量：1000mol/m³

六、用途主要用于硬水软化、纯水制备、湿法冶金、稀有金属分离、提取等。七、包装及贮运 本产品用内衬塑料袋的编织袋包装，每袋25kg，也可根据需求用塑料桶或其它容器包装，本品为非危险品。贮运温度5-40℃，严禁脱水、曝晒。