

POLYLAC PA-747R/台湾奇美，挤出成型，额定火焰，ABS

产品名称	POLYLAC PA-747R/台湾奇美，挤出成型，额定火焰，ABS
公司名称	深圳市裕邦塑胶原料有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:ABS 型号:PA-747R 产地:台湾奇美
公司地址	深圳市福田区福保街道新天世纪商务中心1栋B座 909号
联系电话	0755-89668220 15361525268

产品详情

现货销售：POLYLAC PA-747R/台湾奇美，挤出成型，额定火焰，ABS。

深圳市裕邦塑胶原料有限公司具有自主进出口经营权(海关注册编号：4403160) 长期销售：POLYLAC PA-747R/台湾奇美，挤出成型，额定火焰，ABS。

常备现货库存，在深圳，佛山，东莞，青岛，新加坡，宁波，香港设有业务据点，为客户提供极速便捷服务。

POLYLAC PA-747R/台湾奇美，挤出成型，额定火焰，ABS。

深圳市裕邦塑胶原料有限公司长期自主进口销售：POLYLAC PA-747R/台湾奇美，常备库存也可签约预定，可办理全国公路铁路运输和东南亚海运，欢迎垂询！

注：因每小时价格上下浮动过大，具体价格请来电或邮件咨询谢谢！！

物理性能	密度	1.04 g/cc
线性成型收缩率		0.0030 - 0.0070 cm/cm
熔体流动速率		0.30 g/10 min

@Load 5.00 kg, Temperature 200 ° C

2.5 g/10 min

@Load 10.0 kg, Temperature 220 ° C

机械性能 (公制) 额定值 (英制) 测试方法

110

球压硬度

90.0 MPa

抗张强度(断裂)

33.0 MPa

抗张强度(屈服)

44.0 MPa

伸长率 (断裂)

20 %

弯曲强度

61.0 MPa

弯曲模量

1.70 GPa

悬壁梁缺口冲击强度

3.60 J/cm

@Thickness 6.35 mm

4.27 J/cm

@Thickness 3.17 mm

29.0 kJ/m

悬壁梁无缺口冲击强度

NB

简支梁无缺口冲击强度

NB

简支梁缺口冲击强度

3.20 J/cm

冲击

21.0

NB

热变形温度(英制)测试方法

88.0 ° C

99.0 ° C

维卡软化温度

101 ° C

@Load 5.00 kg

104 ° C

@Load 5.00 kg

106 ° C

@Load 1.00 kg

108 ° C

@Load 1.00 kg

可燃性(UL94)

HB

@Thickness 1.59 mm