

# 硅胶贴3M双面胶处理剂、硅胶增粘剂、硅胶背胶水

产品名称	硅胶贴3M双面胶处理剂、硅胶增粘剂、硅胶背胶水
公司名称	深圳康佳胶粘材料有限公司
价格	10.00/公斤
规格参数	
公司地址	广东省深圳市宝安区龙华第一工业区
联系电话	0755-33580571 15899896208

## 产品详情

康佳胶粘材料（深圳）有限公司

地址：深圳市宝安区龙华第一工业区

电话：0755-33580571 15899896208

K-7690硅橡胶\尼龙\PP贴双面胶处理剂

### 特性：

7690X专用硅橡胶\尼龙\PP表面处理剂，能有效改善硅橡胶材质的表面极性，大大提高粘接性能，处理后的硅橡胶\PU\PP可以用于硅橡胶\PP\PU背双面胶，同事处理后在硅橡胶\尼龙\PP上喷漆、丝网印刷亦有良好效果。7690 具有初粘力强、粘结强度大、使用方便等特点。

### 用途：

主要适用于硅橡胶\尼龙\PP表面的改性处理，提高硅橡胶\尼龙\PP表面的粘接能，以利于采用普通胶粘剂与硅橡胶\尼龙\PP基材进行粘接。例如采用丙烯酸酯类压敏胶进行橡胶防震垫与其它基材的粘合。

### 颜色：

外观： 无色透明粘稠液体，

稳定性： 常温保存期一年

### 使用方法:

1. 先除去被粘硅橡胶\尼龙\PP表面的油污及灰尘。
2. 在待粘硅橡胶\尼龙\PP表面均匀地喷涂或刷涂一层接着剂，露置溶剂完全挥发（约需3-5分钟）。
3. 将压敏胶带撕去保护纸后紧贴于经处理的硅橡胶\尼龙\PP表面，并贴合面压紧。
4. 压置8小时后，可具有较强的粘接力。24小时后，粘接力达到最大强度的70%左右；自然存放时间越长，粘接效果跟佳。

#### 储存及注意事项：

1. 本品含有有机溶剂，宜放于阴凉干燥处。须按易燃规则储存，使用时注意通风及防止明火接触。
2. 胶液用后，应随时盖好，以免溶剂挥发和潮气浸入。
3. 涂胶工具使用完毕，可浸入甲苯溶剂中清洗。
4. 本品之有效储存保质期为一年，保质期后经检验合格，仍可继续使用。

#### 声明

：本说明书仅供参考，不构成保证声明，不能视为技术性指标，来源于内部试验和顾客经验。虽然我们认为是可靠的，但由于影响粘接性能的因素很多，故不承诺本产品一定适合顾客的特定要求。因此，顾客应进行充分的试验，以判断本产品是否适用。康佳胶粘材料（深圳）有限公司保留更改此单张内容而不作另行通知的权利。不承担特定情况下使用康佳产品出现的问题，不承担任何直接、间接、意外损失责任。