

Lupoy

1201-15/韩国LG，低粘度，高清晰，高耐热，中抗撞击，好脱模，PC

产品名称	Lupoy 1201-15/韩国LG，低粘度，高清晰，高耐热，中抗撞击，好脱模，PC
公司名称	深圳市裕邦塑胶原料有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:PC 型号:1201-15 产地:韩国LG
公司地址	深圳市福田区福保街道新天世纪商务中心1栋B座909号
联系电话	0755-89668220 15361525268

## 产品详情

现货销售：Lupoy 1201-15/韩国LG，低粘度，高清晰，高耐热，中抗撞击，好脱模，PC。

深圳市裕邦塑胶原料有限公司具有自主进出口经营权(海关注册编号：4403160) 长期销售：Lupoy 1201-15/韩国LG，低粘度，高清晰，高耐热，中抗撞击，好脱模，PC。

常备现货库存，在深圳，佛山，东莞，青岛，新加坡，宁波，香港设有业务据点，为客户提供极速便捷服务。

Lupoy 1201-15/韩国LG，低粘度，高清晰，高耐热，中抗撞击，好脱模，PC。

深圳市裕邦塑胶原料有限公司长期自主进口销售：Lupoy 1201-15/韩国LG，常备库存也可签约预定，可办理全国公路铁路运输和东南亚海运，欢迎垂询！

注：因每小时价格上下浮动过大，具体价格请来电或邮件咨询谢谢！！

基本性能  
特性

[E67171-100907358](#)

低粘度

抗撞击性，良好

耐热性，高

清晰度，高

	食品接触的合规性	
用途	脱模性能良好 包装 护罩 瓶子 玩具	
机构评级	一次性餐具 FDA 21 CFR 177.1580	
RoHS 合规性	欧洲 食品接触, 未评级	
UL文件号	RoHS 合规	
加工方法	E306922 挤出	
物理性能额定值单位制测试方法	注射成型	1.20
熔流率 (熔体流动速率) (300 ° C/1.2 kg)		15
收缩率 - 流动		0.50 到 0.70
吸水率		
23 ° C, 24 hr		0.15
平衡, 23 ° C, 50% RH		0.32
硬度额定值单位制测试方法		
M 级		73

R 级	118
抗张强度	
抗张模量	
抗张强度 单位制测试方法	2340
抗张强度	
屈服, 23 ° C 1	60.0
断裂	71.0
伸长率	
屈服	6.0
断裂	150
弯曲模量	2410
弯曲强度	96.0
耐磨耗性 - Change in Haze 2	45
可燃性	
可燃性 单位制测试方法	3
悬臂梁冲击强度 单位制测试方法 (20 mm)	850

无缺口悬臂梁冲击 (23 ° C)	无断裂
装有测量仪表的落镖冲击 4(23 ° C, 3.20 mm, Total Energy)	87.0
<b>热性能</b>	
<b>热性能稳定值单位制测试方法</b>	
0.45 MPa, 退火, 4.00 mm	143
1.8 MPa, 未退火, 4.00 mm	127
1.8 MPa, 退火, 4.00 mm	140
维卡软化温度	148
球压温度	> 125
线形热膨胀系数 - 流动 (-40 到 82 ° C)	6.8E-5
<b>电性能</b>	
<b>电性能稳定值单位制测试方法</b>	
介电强度	17
介电常数 (60 Hz)	3.00
耗散因数 (60 Hz)	1.0E-3

漏电起痕指数 (2.00 mm) 250

可燃性额定值单位制测试方法

3.00 mm HB

0.500 mm V-2

1.60 mm V-2

2.50 mm V-2

2.70 mm V-2

热灯丝点火温度 6(2.00 mm) 850

极限氧指数 26

折射率额定值单位制测试方法 1.586

透射率 89.0

雾度 0.70 到 1.5