

成都特制红丹防锈漆

产品名称	成都特制红丹防锈漆
公司名称	成都市豪士漆业有限责任公司
价格	.00/件
规格参数	豪士丹顿:柔韧性：1 HS-300:抗冲击：50 成都:附着力：1
公司地址	成都市武侯区武科东一路15号3栋2单元7层706号
联系电话	028-60222296 13808051677

产品详情

成都特制红丹防锈漆，成都特制红丹防锈漆价格，成都特制红丹防锈漆生产厂家，成都特制红丹防锈漆施工工艺流程

HS-300型特制红丹防锈漆

(TB/T 1527-2011)

一、产品说明

HS-300型特制红丹防锈漆，采用醇酸树脂、防锈颜料、体质颜料、有机助剂及有机溶剂通过精心设计而成，此产品具有干速快、施工性优异、防锈性能优

二、应用领域

广泛用于各类大型钢构、桥梁、机床、机器、变压器、船舶行业。

三、原料成份

该漆由醇酸树脂、国标红丹粉、防锈颜料、体质颜料、有机助剂及有机溶剂通过精心设计而成

四、产品特性

颜色：桔红色粘稠状液体

原油粘度：80S (25 条件下，涂6杯)

表观：漆膜平整光滑

不挥发物含量：80.2%

细度：50m

附着力：5MPa

耐冲击性：50cm

弯曲性能：2mm

表干：30min

实干：12h

耐盐水性：浸泡于3%的盐水中144小时漆膜不起泡、不生锈、不脱落；

耐盐雾性：漆膜不起泡、无生锈要求制作测试干板，按照GB/T1771-2007标准要求测试耐盐雾性能，6

贮存稳定性：沉降程度 6级、结皮 6级

五、施工说明

稀释剂：X-6

调漆比例：无气喷涂：5-10%稀料；有气喷涂：10-15%稀料；刷涂/辊涂：0-5%稀料

干燥条件：室温条件下24小时实干；

施工方式：采用辊涂、刷涂、喷涂方式操作均可；无不良影响，每道干膜厚度 35m

理论涂布率：0.15-0.2kg/m²（30-40m干膜厚度）

、 注意事项

油漆在使用前请充分搅拌均匀，以免因沉底而影响到产品本身的性能；

钢材：喷砂处理达ISO标准Sa2.5级，清除铁锈、氧化物和其他所有污物，喷砂表面粗糙度50-100mm；

施工及干燥时底材温度应高于10 且至少高于露点温度3 ；

刷涂时需根据现场温度、工件大小而适当调整稀释剂的添加量，确保在无刷痕的前提下不流挂；

此漆油漆属于溶剂型涂料，必须避免吸入漆雾和溶剂，并尽量不使皮肤和眼睛暴露，避免接触到未干的油漆。

请将油漆放置25 室内保存，远离火种！有效保质期为1年。