

膨胀型防火密封胶

产品名称	膨胀型防火密封胶
公司名称	廊坊军辉安防技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	廊坊市大城县工业园区
联系电话	暂无

产品详情

产品说明：1.水基的膨胀型防火密封胶 2.封堵易燃和非易燃的管线穿越 3.最大防火时效可达4小时

适用范围：1.钢管、铜管 2.带保温层的钢管、铜管贯穿处的缝隙 3.电缆束贯穿处缝隙

4.塑料管线 (<50mm) 贯穿处的缝隙 5.HVAC风管贯穿处的间隙 系统优点：

1.适用于多种贯穿的防火封堵 2.施工简易 3.可进行后续新电缆的补充 4.可进行后续涂刷

5.容易用于清理 (未凝固前) 产品特点：1.不含卤素、石棉、游离硅 2.不含挥发性有机溶剂

3.具有良好的严密性、气密性和水密性 4.良好的隔音性能 5.抗暴承压100KPA

6.良好的绝缘性，体电阻系数： $194 \times 10^9 \Omega \cdot \text{cm}$ 7.30年的长效防火性能无需拆换 基材

1.混凝土、砖石结构、轻质隔墙和木质结构 技术参数：在23°和50%相对湿度条件下 1.密度： $5\text{g}/\text{cm}^3$

2.颜色/包装：红色/300ml 3.施工温度5°—40° C 4.工作时间：约20-30分钟 5.固化时间：约4mm/3天

6.邵氏硬度：约35 7.容许变形：约5% 8.膨胀温度约250° 9.膨胀率 (无约束)：原体积的3-5倍

10. -40度—100度 11.储存条件：5度-30度的干燥环境 12.中国消防产品型式认可 DJ-

A2-JH-6膨胀型防火密封胶施工说明 开口 1.清洁开口，准备涂敷DJ-

A2-JH-6的表面应清除散落的碎物、灰尘、油渍、霜冻和蜡，并保持干燥。 防火系统的施工 2.遵照相关标准的测试报告要求填塞背衬材料 (如矿棉) 至最小厚度要求，并留下足够的厚度以便涂敷DJ-

A2-JH-6，以获得相当的防火时效。 3.防火密封胶的涂敷：为了得到所需的防火效果，请涂敷规定的厚度

，确定DJ-A2-JH-6都有接触到管材基材表面，以便得到最大的粘着力 4.抹平防火密封胶：为了得到较好的效果，请立刻抹平外表。对于过量的胶泥，在其硬化前可用工具沾水清除

5.请保持施工完毕后的接口48小时不挠动，以便其完成固化程序。

6.如果需要，在防火封堵部位旁边的显眼位置，安装标识贴，以作为后期维护的辨别标记。

有关认证的注意事项 当使用DJ-A2-JH-6膨胀型防火密封胶做防火封堵时，请依据相关测试标准选用对应的测试报告，并根据不同的防火时效，选用不同的用量