环氧高渗底涂地坪漆

产品名称	环氧高渗底涂地坪漆
公司名称	北京特丽固建筑材料有限公司
价格	17.00/公斤
规格参数	
公司地址	北京市通州区通胡大街78号京贸中心1910
联系电话	010-85745871 15330068311

产品详情

H2011 高渗环氧底漆地坪漆说明

1、产品技术指标：

颜色及漆膜外观：棕褐色	附着力(1mm划格)级：≤1
混合粘度(25 ° C)：11.90s	耐碱性，10%NaOH，48h：良好
干燥时间（25 ° C）:表干≤6h，实干≤24h	耐酸性，10%HCL；48h：良好
铅笔硬度：≥2HB	树脂固含量：24%
耐磨性：g：≤0.15～0.18	配比：主剂：固化剂=1：1

2、产品功能：

Teligu ® H2011型底漆粘度较低，非常适用于强度较高如耐磨地面或30MP以上地面，由于其优良的渗透力使得混凝土表层形成一个更高强度的硬化层，同时增加了涂层与基层之间的附着力，从而避免了后期使用导致地坪起皮脱层现象；对于起砂严重的地面具有非常好的固化作用，其渗透一般可达10-20mm，沙化地面可进行高渗、中渗底涂配套使用。

3、材料参考用量：

封闭底漆 ： 配比A:B=1:1 包装： A组分 15kg； B组分 15kg

参考用量 ： 0.2kg/㎡(视基层地面的情况做适量的增减)

4、施工注意事项：

（1）本品为双组份溶剂型环氧树脂底漆，施工在经打磨、吸尘处理后清洁干燥的基层地面上。

（2）施工环境温度5°C以上，相对湿度80%以下，基材含水率5%以下。

（3）环氧树脂A、B组份必须按规定的比例调配，在搅拌均匀后，静止3-4分钟后一次性使用完毕，可辊涂、刮涂和喷涂。

项:a、底涂搅拌中应使用防暴驾搅拌器,或搅拌杆加长处理,或采用三料桶来回翻倒5遍即可。

b、施工现场应配置灭火器，以防突发事件。

（5）存放时应放置阴凉处，并远离火源。

（6）储存期：一年。

更多信息可参考：http://www.teligu.com