POM 525GR 美国杜邦 25%玻纤增强级 中粘性

产品名称	POM 525GR 美国杜邦 25%玻纤增强级 中粘性
公司名称	上海欧硕塑料有限公司
价格	13.50/件
规格参数	杜邦:525GR 形式:工业配件 吸水率:1.035
公司地址	上海市奉贤区明城路1088弄7号1-2层
联系电话	159-02131506 15902131506

产品详情

Delrin 525GR NC000

ACETAL RESIN

25% 玻璃纤维增强材料

DuPont Performance Polymers

产品说明:

Delrin 525GR NC000 是一种 ACETAL RESIN 以 25% 玻璃纤维增强材料填充的 产品。 它 可以通过 注射成型 进行处理,且可以在 北美洲、非洲和中东、拉丁美洲、欧洲或亚太地区中获得。 Delrin 525GR NC000 应用包括 工程/工业配件 和 汽车行业。特性包括:

阻燃/额定火焰

高刚度

高强度

均聚物

抗蠕变

总体

材料状态

已商用:当前有效
资料1
Processing - Injection Molding (English) Typical Processing for DuPont Engineering Polymers (English)
UL 黄卡 2
E41938-257643
搜索 UL 黄卡
DuPont Performance Polymers
Delrin
供货地区
北美洲非洲和中东拉丁美洲欧洲亚太地区
填料/增强材料
玻璃纤维增强材料, 25% 填料按重量
性能特点
超声波可焊接刚性,高高强度均聚物良好的抗蠕变性中等粘性
用途
齿轮工程配件金属置换汽车领域的应用:
RoHS 合规性
联系制造商
外观
自然色
形式
颗粒料
加工方法
注射成型
多点数据

Isothermal Stress vs. Strain (ISO 11403-1)

部件标识代码 (ISO 11469)
>POM-GF25<
树脂ID (ISO 1043)
POM-GF25
物理性能
额定值
单位制
测试方法
密度
1.60
g/cm
ISO 1183
溶化体积流率(MVR) (190°C/2.16 kg)
5.00
cm/10min
ISO 1133
收缩率
ISO 294-4
横向流量 : 2.00 mm
1.2
%
流量 : 2.00 mm
0.40
吸水率
ISO 62

饱和, 23°C
1.3
平衡, 23°C, 50% RH
0.17
机械性能
额定值
拉伸模量 (23°C)
9500
MPa
ISO 527-2
拉伸应力 (断裂, 23°C)
145
ISO 527-2
拉伸应变 (断裂, 23°C)
3.0
%
ISO 527-2
拉伸蠕变模量
ISO 899-1
1 hr
8500
MPa
1000 hr
6000
弯曲模量 (23°C)

8500
ISO 178冲击性能
额定值
简支梁缺口冲击强度
ISO 179/1eA
-30 ° C
8.0
kJ/m
23 ° C
简支梁缺口冲击强度
ISO 179/1eU
-30 ° C
50
23 ° C
悬壁梁缺口冲击强度 (23°C)
8.0
kJ/m
ISO 180/1A
热性能
额定值
热变形温度
0.45 MPa, 未退火
176
° C
ISO 75-2/B

1.8 MPa, 未退火 172 ISO 75-2/A 熔融温度3 178 ° C ISO 11357-3 线形膨胀系数 ISO 11359-2 流动:-40到23°C 0.000037 cm/cm/ ° C 流动:23到55°C 0.000035 流动:55到100°C 0.000014 横向:-40到23°C 0.000086 横向: 23 到 55°C 0.00010 横向:55到10°C 0.00015 RTI Elec (0.750 mm) 50.0 UL 746 RTI Imp (0.750 mm)

UL 746
RTI Str (0.750 mm)
UL 746
电气性能
额定值
体积电阻率
1.0E+14
ohm - cm
IEC 60093
相对电容率
IEC 60250
23 ° C, 100 Hz
3.70
23 ° C, 1 MHz
3.80
可燃性
额定值
UL 阻燃等级 (0.750 mm)
НВ
UL 94, IEC 60695-11-10, -20
注射
额定值
干燥温度
80.0
干燥时间 - 热风干燥机

2.0 到 4.0 hr 建议的大水分含量 < 0.10 加工(熔体)温度 210 到 220 Melt Temperature, Optimum - Injection Molding 215 模具温度 80.0 到 100 Mold Temperature, Optimum - Injection Molding 90 **Drying Recommended** 改革开放四十周年,改革开放的春风从南中国海 深圳小渔村吹拂到整个中华大地,多少商业传奇故事在上演 1984年,杜邦公司进入中国,并于1988年在深圳注册成立"杜邦中国集团有限公司",为中国政府批准 的首家外商独资投资性公司。1996年Dupont开始在福田车公庙工厂生产均聚甲醛,两条生产线,后来搬 到光明Dupont太阳能工厂;

杜邦公司简史-另外再写;

POM简史

聚甲醛 (POM) 树脂的发展历史

关于聚甲醛树脂结构的一些概念的形成,以及相关化学知识的积累,实际上是有机化学特别是高分子 化学

的学科早期历史中的重要内容。

1859年俄国化学家布特列洛夫在发现甲醛的同时得到了它的聚合物。

1920年高分子学科奠基人、德国科学家斯道丁格尔开始了高分子科学的早期工作。

与产业化相关的历史进程始于稳定化的均聚物的研制,发端于美国杜邦公司的活动。

1.欧美国家 1948年杜邦公司的研究者发现了甲醛聚合物具有优良的耐溶剂性。

1956年杜邦公司研发的均聚甲醛产品被命名为 "Delrin"。

1960年杜邦公司的均聚甲醛实现销售。塞拉尼斯公司宣传将它的共聚甲醛产品"Celcon"产业化。 1962年塞拉尼斯在德克萨斯州比肖普(Bishop)的共聚甲醛工厂开始生产"Celcon"树脂。

1962年塞拉尼斯公司还与日本大赛璐公司宣布建立合资企业Polyplastic宝理。开始输入美国树脂,

使用合资企业的商品名Duracon出售(实际公司法律上成立日期是1964年)。1968年日本本土装置产出产品。

1963年德国赫斯特公司(Hoechst)与塞拉尼斯在法兰克福建立的合资企业开始出售其产品"Hostaform-C"。

1963年塞拉尼斯与英国帝国化学公司ICI宣布合作以Kematal商品名在欧洲出售共聚甲醛(pom)。

1987年德国赫斯特公司收购了美国塞拉尼斯公司,自此Ticona成为赫斯特集团的工程塑料部门的名字。 日本是目前世界上唯一有多家大公司生产聚甲醛的国家。

1968年宝理公司的7500吨/年装置投产,日本产的Duracon开始销售,次年便发表产能倍增计划。 1969年旭化成的均聚甲醛计划发布,1972年投入生产。老旭家还有共聚甲醛技术;

再后来Celanese与MEP 在韩国成立了KEP, 2003年 杜邦与旭化成在张家港成立ADZ POM,这个工厂就来被旭化成全资收购;

2022年 Celanese 收购Dupont交通与材料事业部 但是杜邦保留Delein POM产品不卖给Celanese

老杜家POM主要型号:500P 900P 525GR 500CL 500AL 500AF,520MP;

老旭家: TENAC POM 3510, 4520, HC750,8520,

POM 主要应用:齿轮,扣具,拉链,