

杉木拼板，松木拼板，桐木拼板，杨木拼板胶，软木拼板胶，集成材拼板胶，木材加工

产品名称	杉木拼板，松木拼板，桐木拼板，杨木拼板胶，软木拼板胶，集成材拼板胶，木材加工
公司名称	上海方行粘合剂有限公司
价格	10.00/公斤
规格参数	
公司地址	松江区车墩镇
联系电话	86-02131069175 18964816236

产品详情

型号：SY8112 品牌：有型.鲨鱼

本品用途广泛

主要用于集成材拼板、薄木片、实木地板、复合地板、木门窗、实木家具等的胶合，也可用于指接、榫接、45°斜角拼接等木制工艺品的制作和室内装修、装饰的胶合作业。本品特别适应于柞木、胡桃木、核桃木、黄菠萝、樟木、楸木、楠木、水曲柳、荷木、槐木、色木槭、柚木、柳安、橡木、美国白杨、榉木等木材的粘接，高频作业专用。

主剂聚合物类型 外观：白色乳液 总固体含量（%）：53±2 粘度(BF RVF 4#/10rpm/27 ° C)：约7000cps
PH值：约7.0 最低成膜温度：3

固化剂：外观：褐色液体 粘度（25 ° C）：200

应用方法：

本产品适合冷压操作工艺。 配比：100：12(重量比)为最佳状态配比。

涂胶：可用理高自动混合布胶系统，单面200-280g/m²，双面布胶效果更佳；

加压(冷压)：a.压力：针叶树种类10-15 kg/cm²； b.加压时间：45-120分钟；

手工布胶使用期：混合好的胶液尽量在20-30分钟内用完； 养生期：卸压后72小时；

基材质量控制：a.木材含水率8-12%；

b.基材拼接平面精度控制在 $\pm 0.1\text{mm}$ 以内，以新鲜的刨削表面拼接最佳

工厂图