

RL-FORM 常温固化导电胶

产品名称	RL-FORM 常温固化导电胶
公司名称	上海锐朗光电材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	中国（上海）自由贸易试验区科苑路151号5106室
联系电话	021-50276628 18916111362

产品详情

性能参数	单位	
NG015	K046	K049
基础材料	--	
硅橡胶	硅橡胶	硅橡胶
填料		
--	石墨镀镍	铜镀银
铝镀银		
体积电阻率	ohm.cm	
0.1	0.004	0.004
密度 (±0.1)	g/cm3	2.0
2.5	1.9	
硬度 (±5)	Shores	60
50	48	
断裂伸长率 (min.)	%	
100	160	100
拉剪强度 (min.)	MPa	
1.5	1.5	1.2
应用温度范围		
-50 ~ +125	-50 ~ +125	-50 ~ +125

固化时间		hours
24	24	12

(23 /55%RH)

贮存温度		
-25 ~ +5	-25 ~ +5	-25 ~ +5

贮存寿命		--
3	3	3