

# RL-NF180/190常温固化硅橡胶密封剂/粘接剂

产品名称	RL-NF180/190常温固化硅橡胶密封剂/粘接剂
公司名称	上海锐朗光电材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	中国（上海）自由贸易试验区科苑路151号5106室
联系电话	021-50276628 18916111362

## 产品详情

性能参数      单位      RL-  
NF180      RL-NF190

颜色      --  
半透明      半透明

密度      g/cm<sup>3</sup>  
1.06      1.20

表干时间      Minutes  
15      30

硬度（±5）      SHORE A  
30      38

断裂伸长率（min）      %  
350      400

抗张强度（min）      MPa  
1.8      2.0

铝材剪切强度（min） MPa

1.5            1.2

应用温度范围                    -50 ~ +180  
-50 ~ +180

固化时间                    hours  
24                    24

( 23 @55%RH 2mm厚度 )