

四川无机富锌防锈防滑底漆

产品名称	四川无机富锌防锈防滑底漆
公司名称	成都市豪士漆业有限责任公司
价格	.00/件
规格参数	豪士丹顿:柔韧性：1 HS-712:抗冲击：50 成都:附着力：1
公司地址	成都市武侯区武科东一路15号3栋2单元7层706号
联系电话	028-60222296 13808051677

产品详情

四川无机富锌防锈防滑底漆，四川无机富锌防锈防滑底漆价格，四川无机富锌防锈防滑底漆生产厂家，四川无机富锌防锈防滑底漆技术指标，四川无机富锌防锈防滑底漆国家标准

HS-712型无机富锌防锈防滑底漆

一、产品说明

HS-712型无机富锌防锈防滑底漆专为钢铁件重防腐要求而设计，产品具有优异的防腐性能，耐烧焊、切割性能好，此产品具有附着力优，干速快、遮盖力好、施工性能优、防腐性能优、烧焊半径极小等特性，耐盐雾性能可以达到1000H以上。

二、应用领域

广泛用于各类大型公路桥梁钢构、公路支座、铁路支座、集装箱、工程机械、车辆、机床、变压器、变电站、石油石化、船舶、钢构等行业。

三、原料成份

该产品由醇溶性PVB、正硅酸乙酯固化剂、锌粉、防锈颜料、助剂及有机溶剂通过精心设计而成的双组份反应型防腐漆。

四、产品特性

检测项目

检测标准

执行标准

颜色及外观

灰色，漆膜平整光滑

GB/T1721

粘度，S (ISO 6)

30

GB/T6753.3-98

不挥发份，%

60

GB/T1735

比重KG/L

2.5

GB/T6750

表干，h

0.5

GB/T1728

实干，h

2

弯曲性能，mm

2

GB/T1731

附着力，MPa

3

GB/T5210

耐盐雾性，h

1000h，样板表面无红锈可以有轻微起泡，划痕处12h无红锈

GB/T1771

耐温性

400 *1h漆膜表面完整

GB/T 1735

适用期，h

2

施工性能

喷涂、刷涂无不良影响，每道干膜厚度不小于40m

五、施工说明

稀 释 剂：X-34 配套固化剂：HS-712B

固化比例：A：B=4：1（加入固化剂后请在2小时内使用完）。

调漆比例：无气喷涂：0-2%稀释剂；有气喷涂：5-10%稀释剂；刷涂/辊涂：3-8%稀释剂

干燥条件：室温条件下2小时实干；

施工方式：采用辊涂、刷涂、喷涂方式操作均可；无不良影响，每道干膜厚度 40m

建议施工厚度：30-60 μ m

理论涂布率：0.25/m²（40m干膜厚度）

、 注意事项

无机类涂料建议施工厚度为30-60 μ m之间，过高的漆膜厚度会降低涂层的附着力和柔韧性能。

无机类涂料在施工前，底材表面必须严格进行喷砂抛丸除锈，底材粗糙度必须 Sa2.5级，

施工前必须将“铁皮”、“泥土”、“焊渣”、“油污”、“铁锈”等杂质处理干净。

涂料在使用前请充分搅拌均匀，以免因沉底而影响到产品本身的性能；

施工及干燥时底材温度应高于5 且至少高于露点温度3 ；

涂料发货范围：

安徽 合肥 阜阳 亳州 淮北 淮南 宿州 蚌埠 滁州 六安 安庆 巢湖 马鞍山 铜陵 芜湖 宣城 池州 黄山 山东 威海

烟台 青岛 潍坊 东营 滨州 淄博 德州 济南 莱芜 聊城 泰安 临沂 济宁 菏泽