

Pa66(索尔维品牌)总代理商

产品名称	Pa66(索尔维品牌)总代理商
公司名称	苏州可力欣塑胶原料有限公司
价格	.88/吨
规格参数	罗迪亚:罗地亚销售网点 罗迪亚:全国配送 罗迪亚:专注品质
公司地址	昆山市陆家镇仕泰隆模具城19号楼2室（注册地址）
联系电话	13621680804 13621680804

产品详情

法国索尔维总代理商注塑模工艺条件

注射速度：高速（对于增强型材料应稍低一些）。

流道和浇口:由于PA66的凝固时间很短，因此浇口的位置非常重要。浇口孔径不要小于 $0.5 \cdot t$ （这里 t 为塑件厚度）。如果使用热流道，浇口尺寸应比使用常规流道小一些，因为热流道能够帮助阻止材料过早凝固。如果用潜入式浇口，浇口的*小直径应当是0.75mm。

干燥处理：如果加工前材料是密封的，那么就没有必要干燥。然而，如果储存容器被打开，那么建议在85 的热空气中干燥处理。如果湿度大于0.2%，还需要进行105 ，12小时的真空干燥。

熔化温度：260~290 。对玻璃[添加剂](#)的产品为275~280 。熔化温度应避免高于300 。

模具温度：建议80 。[模具](#)温度将影响[结晶度](#)

，而结晶度将影响产品的物理特性。对于薄壁塑件，如果使用低于40 的模具温度，则塑件的结晶度将随着时间而变化，为了保持塑件的几何稳定性，需要进行退火处理。

注射压力：通常在750~1250bar，取决于材料和产品设计。

如果你要找的可力欣公司中国塑料牌号没有在上面，请来电咨询我司，我司销售的塑胶原料型号齐全，因为型号之多，就没有一一列出。

(PC、PC/ABS、POM、PMMA、PA6、PA66、PBT、PET、PPO、PPS、LCP、PA6T、PA9T、PA11、PA12、PA46等)

(罗地亚授权)可力欣代理牌号TECHNYL (全国供应)PA66索尔维A216TV33

(罗地亚授权)可力欣代理牌号TECHNYL (全国供应)PA66索尔维A217

(罗地亚授权)可力欣代理牌号TECHNYL (全国供应)PA66索尔维A218

(罗地亚授权)可力欣代理牌号TECHNYL (全国供应)PA66索尔维A218S30

(罗地亚授权)可力欣代理牌号TECHNYL (全国供应)PA66索尔维A218S40

(罗地亚授权)可力欣代理牌号TECHNYL (全国供应)PA66索尔维A218V20

(罗地亚授权)可力欣代理牌号TECHNYL (全国供应)PA66索尔维A218V25 BLACK21N

(罗地亚授权)可力欣代理牌号TECHNYL (全国供应)PA66索尔维A218V25

(罗地亚授权)可力欣代理牌号TECHNYL (全国供应)PA66索尔维A216 NATURAL FA

(罗地亚授权)可力欣代理牌号TECHNYL (全国供应)PA66索尔维A216 NATURAL

(罗地亚授权)可力欣代理牌号TECHNYL (全国供应)PA66索尔维A216S30

(罗地亚授权)可力欣代理牌号TECHNYL (全国供应)PA66索尔维A216S40

(罗地亚授权)可力欣代理牌号TECHNYL (全国供应)PA66索尔维A216V20

(罗地亚授权)可力欣代理牌号TECHNYL (全国供应)PA66索尔维A216V30 NATURAL FA

(罗地亚授权)可力欣代理牌号TECHNYL (全国供应)PA66索尔维A216V30 NATURAL

(罗地亚授权)可力欣代理牌号TECHNYL (全国供应)PA66索尔维A216V33

(罗地亚授权)可力欣代理牌号TECHNYL (全国供应)PA66索尔维A218MT15V25

(罗地亚授权)可力欣代理牌号TECHNYL (全国供应)PA66索尔维A218MZ15V25

(罗地亚授权)可力欣代理牌号TECHNYL (全国供应)PA66索尔维A218 NATURAL

可力欣塑胶原料有限公司可提供相关证书如:rohs(sgs)报告、ul认证、fda认证、材质证明及物质安全资料表(msds)等，并可提供及国税等服务，广东省内以货到付款或快递代收，广东省外货款实行先付款后发货

可力欣塑胶原料有限公司在阿里巴巴、百度、搜搜、必应、等搜索引擎的产品信息真实可靠，价格因行情波动的问题，请来电来函洽谈为准，库存原料品种繁多，库存基本稳定，但下单之前请确认好库存数量为宜。