

铝及铝合金除渣剂打渣剂清渣剂

产品名称	铝及铝合金除渣剂打渣剂清渣剂
公司名称	佛山市南海金伊达冶金材料有限公司
价格	6.00/kg
规格参数	
公司地址	佛山市南海区大沥镇大镇大道15号
联系电话	86-075788719986 13923120910

产品详情

铝及铝合金除渣剂打渣剂清渣剂

产品说明：

铝及铝合金在熔化完毕，特别是在精炼之后，铝液表面有一层很薄的浮渣，这些渣中有较多的金属铝，打渣的作用就是改变渣和铝液的润湿性，增加和铝界面上的表面张力，使铝难以润湿渣，在有搅动的情况下，使铝液和渣有效的分离，并使渣成为干性粉状渣，有效的降低渣中的铝含量，减少扒渣时带出铝液量，减少铝的损失，增加经济效益。

产品应用：

适用于铝合金炉内的铝渣分离

产品优点：

熔点适中，流动性好，用量少，效果显著等

产品规格：



产品名称	特点	组分	用量	用途
JY-D1	湿式打渣	氯盐和氟盐	0.2 - 0.5%	用于非高镁铝合金，高温使用炉内
JY-D4	干式打渣	氯盐和氟盐	0.2 - 0.5%	高温使用适用于炉内炉
JY-D3	无钠打渣	以氟盐为主要成分辅以少量的氯盐，不含钠盐	0.2 - 0.5%	用于锆变质的铝硅合金的铝液，适用于反射炉，坩埚炉，注

产品特点：

打渣剂所有的原材料都经过适当的热处理，除去吸水附水和结晶水，并经过筛分处理保证粒度均匀。各材料按最佳的比例配方，确保打渣剂熔化后在铝液表面渗透性能好，反应充分。

使用说明：

JY-D1 JYD4型：根据熔化的铝量称取打渣剂量。扒渣前把所有需要的打渣剂均匀撒在渣上。撒后，轻轻打击或搅动打渣剂和渣，使之充分混合。点火升温5 - 10分钟（升温时间视铝液温度而定，若温度低时，升温时间可长些）。停火后即可扒渣。

JY-D3型：粉状产品，扒渣前撒在渣上，轻轻打动，使打渣剂与渣充分混合。待打渣剂熔化后，打渣剂与渣发生物理和化学反应，使铝流回铝熔池，浮渣变成松散干渣，易从铝熔池表面扒出，而且渣中含铝量大大降低，减少了铝的损失。

技术指数：含水量 1.0%，粒度 - 18目

包装：2kg/袋 20/箱

保质期：六个月