

2432醇酸玻璃漆布

产品名称	2432醇酸玻璃漆布
公司名称	许昌格瑞斯特绝缘材料有限公司
价格	35.00/公斤
规格参数	
公司地址	许昌新许管委会曹庄
联系电话	18337422037

产品详情

产品介绍：

本产品系由电工无碱玻璃纤维布浸以油改性醇酸绝缘漆经烘干而成，该产品具有较高的耐热性及机械性能、介电性能，虽比2210拉伸伸长率小，但耐油性好，可用于衬垫接触变压器油及汽油的线圈，适用于电机、电器作包扎绝缘或衬垫绝缘。本产品耐热等级为B级,可在130 的温度下长期适用。

标称厚度，mm	允许偏差，mm
0.11	± 0.010
0.13	± 0.012
0.15	± 0.015
0.18	± 0.018

0.20	± 0.02
0.25	± 0.025

技术标准：

1. 外观：

漆膜应均匀，无气泡、折痕、损伤和影响使用的杂质。开卷时不应同于粘结而损伤。带盘应切割整齐，不应脱盘。2. 尺寸： 长度:推荐长度为30、40、50米。每卷不应多于两段，每段长度应大于10m。 宽度:1000mm,1240mm，一卷中宽度应一致。根据用户需要，玻璃漆布可直切，斜切（一般沿45°角）成宽度为15、20、25mm及其它宽度的带。宽度在100mm及以下的带，偏差为 $\pm 0.5\text{mm}$;宽度为100mm以上的带，偏差为宽度的 $\pm 1\%$ 。玻璃漆布带的型号与玻璃漆布相同。 斜切玻璃漆布带的搭接:

玻璃布浸漆前搭接长度不大于10 mm,

玻璃布浸漆后搭接长度不大于25mm.3.贮存期：

贮存要求:应贮藏在温度不超过40℃，干燥、洁净和通风良好的库房中，不得靠近火源、受日光照射。出厂日期起为12个月，超过12个月检验合格后仍可使用。