2450有机硅玻璃漆布

产品名称	2450有机硅玻璃漆布
公司名称	许昌格瑞斯特绝缘材料有限公司
价格	100.00/公斤
规格参数	
公司地址	许昌新许管委会曹庄
联系电话	18337422037

产品详情

产品介绍：

本产品系由电工无碱玻璃纤维布浸以有机硅绝缘漆经烘干而成，该产品具有较高的耐热性及机械性能、介电性能，虽比2210拉伸伸长率小，但耐油性好，可用于衬垫接触变压器油及汽油的线圈，适用于电机、电器作包扎绝缘或衬垫绝缘。本产品耐热等级为H级,可在180°C的温度下长期适用。

标称厚度，mm	允许偏差，mm
0.11	±0.010
0.13	±0.012
0.15	±0.015
0.18	±0.018

0.20	±0.02
0.25	±0.025

技术标准：

---

1. 外观：
漆膜应均匀，无气泡、折痕、损伤和影响使用的杂质。开卷时不应同于粘结而损伤。带盘应切割整齐，不应脱盘。**2. 尺寸：**⑴长度:推荐长度为30、40 、50米。每卷不应多于两段，每段长度应大于10m。⑵宽度:1000mm,1240mm，一卷中宽度应一致。根据用户需要，玻璃漆布可直切，斜切（一般沿45°C角）成宽度为15、20、25mm及其它宽度的带。宽度在100mm及以下的带，偏差为±0.5mm;宽度为100mm以上的带，偏差为宽度的±1%。玻璃漆布带的型号与玻璃漆布相同。⑶斜切玻璃漆布带的搭接:
玻璃布浸漆前搭接长度不大于10 mm,
玻璃布浸漆后搭接长度不大于25mm.**3.贮存期：**
贮存要求:应贮藏在温度不超过40°C，干燥、洁净和通风良好的库房中，不得靠近火源、受日光照射。出厂日期起为12个月，超过12个月检验合格后仍可使用。