

大连沈阳长春耐磨地坪金属非金属骨料

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 大连沈阳长春耐磨地坪金属非金属骨料 |
| 公司名称 | 东北义恒工业有限公司 |
| 价格 | 1222.00/吨 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 大连沙河口区华顺街13号1-4 |
| 联系电话 | 0411-84441600 15942498244 |

产品详情

本品是由一定颗粒级配的特殊金属骨料、特种水泥、掺合料和外加剂组成通过工厂自动化集配技术预混合干拌而成。适用范围 仓库、码头装卸区、机械工厂、飞机停机坪、车库、停车场、油料库、通道地面、工矿溜槽、桥面、水库溢洪道、消能池、装卸斜坡、军工企业、纺织业、冷冻库房、汽车工业、电子工业、高速公路等适合金属骨料要求的混凝土地面，或用在旧混凝土地面的改建工程。特性说明

- (1) 高力学性能，增加地面耐磨性和强度，提高表面密度，减少起尘，易清洁、抗渗透；
- (2) 整体养护从而形成均匀的混凝土地板，具有良好的耐冲击和耐点荷载能力；
- (3) 与混凝土一起施工，施工周期短，并能改善混凝土在除冰盐中的片状脱落等缺陷；
- (4) 耐久性好，施工方便，造价经济，维护费用低；
- (5) 耐潮和化学腐蚀；
- (6) 具防静电、不发火和防油性；
- (7) 可配置各种色彩，达到美观要求。

操作工艺

(1) 混凝土基面浇注及找平，注意边角部位，除去泌水；(2) 边缘加固：时间紧接第一步，铝边带100-150mm宽，用手撒材料用刀抹平；(3) 距混凝土基面浇筑和找平1-2小时，注意温度或天气有风将加快混凝土的固化，减少允许的施工时间，可施工顺序约为轻度行人留下3mm印迹即可，不得有明水，并计划覆盖率。(4) 均匀撒布总量3/5左右的材料于混凝土外表，待第一次撒布的资料外表变暗，使用木抹或带磨盘的电镘抹平；

(5) 第二次沿第一次垂直方向撒播要均匀，待资料变暗后，用钢抹刀或用电动抹平机抹平；

(6) 收光，抹平后

1-2小时，用刀口轻度倾斜的电动抹平机抹平收光，然后用水或专用养护剂进行养护。用量

轻载：5kg/m²；中载：6kg/m²；重载：8kg/m²。注意事项

- (1) 基面要求底层混凝土必须质地坚固。塌落度约为75~110mm之间，效果最佳；
- (2) 基层混凝土水泥最少含量不少于300kg/m³，最大水灰比为0.55，采用水灰比最小混凝土为最佳。
- (3) 颜色不能随便选择，需对色样；

(4) 在施工过程中需要很好掌握播撒硬化剂的时间，播撒过晚容易造成层间剥离。包装规格

20、30、40kg/袋； 储存 不宜过度叠压，宜置于托盘上离地储存 保质期

在阴凉干燥环境下，保质期6个月 使用安全 本品不具有易燃性及挥发毒性，使用安全。本品含大量的碱性水泥，会刺激皮肤，建议使用适当的工具或戴上手套进行施工。在使用过程中，应避免吸入粉尘和接触皮肤和眼睛，一旦接触皮肤，应用清水冲洗，若接触眼睛，应立即用大量清水冲洗，并就医诊治。

技术指标 耐磨度比，% 350 抗压强度 3d 60 28d 90 抗折强度 13.7 表面强度，mm 3.10

颜色（与标准样比）近似