

阻燃膜产品办理MSDS认证报告具体的流程步骤

产品名称	阻燃膜产品办理MSDS认证报告具体的流程步骤
公司名称	深圳澳慷检测技术服务有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	深圳市龙岗区龙岗街道南联社区碧新路2157-1号301
联系电话	19918343470 13532212543

产品详情

一 应用：

汽车膜，建筑膜，家具膜，农膜，印刷，包装，复合板材，金属，广告，绘画，屏幕保护膜等领域。可按照您的要求订制，！

可增加防红外隔热，防雾，防静电，加硬，抗菌，光变，温变，颜色,哑光等多种功能。

追光功能膜：防紫外抗老化PET薄膜,亚光PET薄膜，V0阻燃薄膜，UV400薄膜,防蓝光薄膜,隔热保温薄膜,纳米铜抗菌薄膜,防雾薄膜,光感/温感智能隔热薄膜；汽车建筑隔热膜防雾膜；PVB隔热中间膜；相关涂布液及塑料母粒。

二 MSDS认证的报告具体的流程步骤：

1.填写MSDS申请表

2.收到申请表后相关人员会电话联系客户，并发付款通知书，客户必须将银行凭证回传,收到水单安排MSDS编写工作

3.MSDS完成后，实验室相关人员会先传真报告到贵司，之后按申请表上客户选定的取报告方式处理

申请人或公司名称、地址、联系人、电话、传真、邮箱、产品名称、产品型号、产品性质、较终用途、出口国、产品包含的化学成分名称及成分百分比(CAS NO.)、产品物理性质等。

三 指标：

型号：FR-PET23

颜色：无色透明

阻燃等级：V0级（可调）

紫外线阻隔率：380nm，99%UVR

宽度：1040mm，1150mm,1260mm,1560mm等。

长度：8000m或其它。

透光率：86%或92%等。

表面处理：单面或双面电晕。

表面张力系数：52dyn/cm。

雾度：<0.8%。

厚度：10 μm，23 μm，38 μm，50 μm，100 μm，120 μm，160 μm等。

基材：PET,PE,PC,PP,PVC,PMMA等。

包装：夹板悬空包装。