

BT-958 织物阻燃剂

产品名称	BT-958 织物阻燃剂
公司名称	北京金隅涂料有限责任公司
价格	.00/吨
规格参数	
公司地址	北京市海淀区西三旗东高新建材城2号工业区北京市建筑涂料厂院内工业楼
联系电话	18618127861

产品详情

该产品已经过数十万平米阻燃织物的工业应用,实践表明,该阻燃剂处理过的织物,阻燃性能可以达到GB50222《建筑内部装修设计防火规范》装饰织物B1级的要求,经处理后的织物手感柔软,织物物理性能损失小。根据使用用途产品分为1#、2#,1#适用于纯棉、纯毛、涤纶织物的阻燃处理,2#适用于丙纶织物的阻燃处理。

全棉、涤/棉混纺、涤/粘中长纤维、涤/丙交织、涤纶、全毛以及涤无纺布贴聚氨酯复合装饰布等材料,用该阻燃剂浸轧处理后,其阻燃性能、外观、手感均有良好效果。该产品施工简便,除浸轧处理工艺外,对已装修好的卡拉OK厅、会议室及高级宾馆内装饰物;车、船、剧场幕布及座垫面料;沙发及各种内装饰物都可通过喷涂和辊涂的方法进行阻燃处理,效果良好。

该产品属水溶性,无毒、无污染,施工时无刺激性气味。

一、产品主要性能:

1、物理性能:外观:半透明乳状液体。密度:1~1.1g/cm³。PH值:6.5~7.5

2、阻燃性能:(以处理后的涤棉布为例)

检验项目	检验依据	技术要求	
		标准值	实测值
续燃时间,s	GB/T5455-97	GB50222-1995 : B1 : 5	0
阴燃时间,s		GB50222-1995 : B1 : 5	0
损毁长度,mm		GB50222-1995 : B1 : 150	86

二、使用说明：

- 1、浸轧：将本品倒入广口容器内，把要浸轧物放入阻燃液中浸泡均匀，取出挤出多余液料，晾干即可。
- 2、辊涂：用辊子在待处理的织物上辊涂均匀即可。
- 3、喷涂：将本品倒入喷雾罐中均匀地喷洒于需要处理的织物表面，注意不能漏喷漏涂。

三、注意事项 被处理物品在处理前应为干燥的；

本品为水溶性，经处理过的物品洗涤后失去阻燃效果，若恢复阻燃性能，需经再次处理；
涂料开罐后如有漂浮物为正常现象，滤出后即可使用。

四、用量：一般织物浸渍量为织物本身重量的80~90%即可。

五、应用的典型工程：雍和宫织物阻燃处理

六、储存：本品适合在0 以上的环境下储存，塑料桶包装加内盖储存，保质贮存期一年。