



拉伸强度 ( 钢/钢 ) (kg/mm<sup>2</sup>) 25 介电常数 (1KHZ) 3.8~4.2

体积电阻 (25 Ohm-cm)  $1.35 \times 10^{15}$  表面电阻 (25 Ohm)  $1.2 \times 10^{14}$

耐电压 (25 Kv/mm) 16~18

耐温范围 ( ) 长期耐高温200 短时间耐250

粘 度 : A为150 , 000cps B为500cps玻璃化温度 : 160

固化温度与时间 :

120 40 ; 80 90分钟 ;  
常温 ( 25 ) 24小时完全固化。

温度与强度的关系 : 常温25 : 25 Mpa ; 100 : 20 Mpa ; 150 : 15 Mpa ; 200 : 10 Mpa ;

【包装规格】 每组20KG . A胶15/KG桶 B胶5/KG桶。

【储 存】 产品需在通风、阴凉、干燥处密封保存。

【保 质 期】 6个月 , 过期经试验合格 , 可继续使用。

聚力胶业专业生产各种[高温胶](#) , [耐高温瞬间胶](#) , [耐高温修补剂](#) , [超高温修补剂](#) , [耐高温有机硅胶](#) , [耐高温透明AB胶](#) , [耐150度透明AB胶](#) , [耐180度环氧AB胶](#) , [耐200度环氧结构胶](#) , [耐300度有机硅胶耐](#) , [400度环氧结构胶](#) 。 [耐1000度高温胶](#)

地 址 : 东莞市南城区宏远工业区金丰路 B1 栋

TEL:0769-23198592

FAX: 0769-22425229

网址 : <http://www.julijiaoye.com>

E-

mail:julidg2010@163.com

<http://www.julidg.com>