

天津聚合物防水砂浆刚性防水砂浆厂家

产品名称	天津聚合物防水砂浆刚性防水砂浆厂家
公司名称	天津建特建材有限公司
价格	1600.00/吨
规格参数	
公司地址	天津市东丽区赵沽里工贸园10号路
联系电话	022-58136632 18802231321

产品详情

北京东洋建特建材有限公司聚合物防水砂浆产品用途 - 东洋建特砂浆厂家建筑材料厂家价格，聚合物防水砂浆产品用途 - 东洋建特砂浆厂家建筑材料厂家批发，聚合物防水砂浆施工工艺 - 东洋建特砂浆厂家建筑材料厂家厂家，聚合物防水砂浆配方 - 东洋建特砂浆厂家建筑材料厂家供应，聚合物防水砂浆东洋建特砂浆厂家建筑材料厂家 北京电话：010-57019102 13811036321 天津电话022-58136632

18802231321 联系人：王韬

QQ：

46055013

网址：

www.jiantetecai.com JT聚合物防水砂浆 产品特点：

优越耐候性、耐磨性及耐水性，无毒无害，可用于饮用水工程。

对混凝土、砂浆、石材、木板、聚苯板、玻璃、金属等基面粘结力强，且具有一定的柔性。产品用途：

防水：可做浴室、卫生间、地下室、及蓄水池的防水层，环保无毒。

防腐：可作为有腐蚀性气体腐蚀的厂房混凝土构筑物的维修。柔性粘贴：可用于冷热温差变化较大场合或变动基层上粘贴瓷砖、马赛克、大理石等。亦可用于粘贴聚苯板。

光面抹灰：可用于聚苯板、铜板、铝板、瓷砖表面等光滑基层进行抹灰施工。亦可做墙体、顶棚

保温层苯板罩面抹灰。修补：用于修补混凝土出现的蜂窝、漏洞、裂缝、保护层破损、漏筋等缺陷。

技术性能：1、对聚苯板抹面粘贴性能：依据DBJ01-63-2002《外墙外保温聚合物砂浆质量检验标准》

检测项目 性能指标 检验结果

拉伸粘结强度(Mpa) 砂浆—聚苯板 常温常态 0.12，且聚苯破坏 0.12，聚苯破坏

耐水 0.11，且聚苯破坏 0.11，聚苯破坏 耐冻融 0.11，且聚苯破坏 0.11，聚苯破坏

可操作时间，h 2.2.5 柔韧性（28d压折比） 3.2.8 透水性（24h），ml 3.2

抗裂性 5mm以下无裂纹 无裂纹 2、耐酸、耐碱性能

用不防水、不耐酸碱的纸面石膏板做成贮水槽，内抹3mm厚

EC柔性聚合物砂浆防水胶，养护28天后装入不同浓度的酸、碱溶液。

腐蚀介质名称 溶液浓度 腐蚀情况 硫酸 PH=2 浸泡一年无脱落、无渗漏 盐酸 2% 同上

氢氧化钠 10% 同上 氧化钠 饱和溶液 同上

3、混凝土等基面的物理力学性能：项目 性能指标 抗压强度(Mpa) 28天 24Mpa 抗折强度(Mpa)

28天 9.5Mpa 抗拉强度(Mpa) 28天 4.8-5.0 弹性模量 7.9×10^3 - 9.7×10^3 Mpa

拉伸粘结强度(Mpa) 砂浆—砂浆 常温常态 0.70 耐水 0.50 耐温 0.50

耐冻融 0.50 吸水率 2.8% 抗渗性 0.6-1.4MPa

抗冻性 -30 18h浸水6h，循环40次，无异常，抗压强度降低4%

抗弯曲性 100 × 500 × 400mm聚苯板上抹3mm聚合物砂浆养护28天，在弯距400mm下，弯曲120度不龟裂
初试干燥时抗裂性 在250 × 250 × 50mm加气混凝土上抹3mm聚合物砂浆，

立即放在3m/s（气流温度30℃）下干燥6h不龟裂

3、施工工艺
基面要求：清洁无油无浮尘等松动物，并喷撒适量水，润湿且无明水。 材料制备：先将胶液：粉（1：4）配置，机械搅拌或用低速搅拌器搅拌至均匀无结块，拌合后的涂料应在2-3小时内用完。温度较高时，将拌合好的砂浆中加入不超过总量5%的水。

混凝土修补施工
修补混凝土时，在所需修补的部位抹3-5mm厚或所要求厚度的聚合物砂浆。

参考用量：按3-5mm厚度计算每平方米约需3-4kg。保温罩面施工 首先将拌合好的聚合物砂浆，抹到聚苯板表面，厚度2-3mm，然后铺贴耐碱玻纤网络布，将布压入砂浆中并找平，玻纤布搭接宽度5-10mm，玻纤布必须全部埋入，不得有皱褶，不得压入过深；最后在底层抹面砂浆凝固后再抹面层聚合物砂浆，厚度1-2mm，抹灰加固层总厚度3-5mm。 参考用量：胶料用量每平方米约0.35kg，粉料用量每平方米约1.4kg。

防水层施工 用抹刀均匀地刮涂第一遍，5-8小时后刮涂第二遍，为避免出现针眼，请先立面后平面交叉着刮涂。要确保有效防水。请至少刮涂两遍涂层。（注：涂层干燥时间与温度及空气相对湿度有关，如需铺砖等待涂层彻底干固后方可进行。） 参考用量：刮涂二遍每平方米约需2-2.5kg。 注意事项

1、不能在0℃以下或雨中施工，在特别潮湿又不通风的环境中，会影响干燥及成膜。 2、一般条件下，涂料可用约3小时，涂层干固时间约2~6小时。现场环境温度低、湿度大、通风不好，干固时间长些，反之短些。 包装储运 1、本品宜储存在0℃以上干燥通风处，避免曝晒、雨淋、受潮、受冻，胶液未开封保质期为6个月，粉料未开封保质期为12个月。 2、包装规格：20kg ± 0.5kg/桶。

北京东洋建特建材有限公司（建特特材）是一家专业从事特种建材产品生产加工、新产品工艺研究和销售特种建筑材料为主的专业化企业。公司产品在奥运工程及全国中小学抗震加固工程当中得到广泛应用，并用实际验证了产品品质，得到客户的广泛认可。公司产品质量优异、价格优惠，同等效果在确保工程质量的同时比其他各类产品更能降低工程造价。建特公司业务主要涉及结构性微细裂缝补强处理、伸缩活动缝处理、植筋锚固、新老混凝土连接、混凝土坏损修补、混凝土结构补强、混凝土起砂处理、结构加固、防水堵漏、防腐蚀老化等领域。建特特材公司主要产品：高强无收缩灌浆料、灌浆器、灌浆树脂、封缝胶、粘钢胶、植筋胶、灌注胶、抢修料、高强聚合物砂浆、高强修补砂浆、高强抗磨料、轨道胶泥、ECM环氧修补砂浆、补缝胶浆、环氧灌浆料、砂浆抗裂剂、钢筋阻锈剂、J-302混凝土再浇剂（新老混凝土连接专用界面剂）、碳纤维浸渍胶、碳纤维底胶、碳纤维找平胶、瓷砖粘结剂、瓷砖勾缝剂、聚合物防水砂浆、901快速堵漏剂、锚固料、碳布、聚合物防水砂浆等产品。

联系方式：王韬 壹捌捌零贰贰叁壹叁贰壹