

丙烯酸双组份桔纹漆,机械专用自成型桔纹漆,点射型桔纹漆

产品名称	丙烯酸双组份桔纹漆,机械专用自成型桔纹漆,点射型桔纹漆
公司名称	江苏佳尔利装饰材料有限公司
价格	39.00/公斤
规格参数	
公司地址	江苏省常州市钟楼开发区新闻工业园新庆路555号
联系电话	86-051913584303167 13584303167

产品详情

特种涂料 订货量(公斤) 50 价格(不含运费) 38.99元/公斤 类型 其他 颜色 根据客户要求定制

品牌 佳尔利 起订量 50kg 总固含量 - (%) 保质期 12 (个月)

产品分类：丙烯酸桔纹漆、烘干型桔纹漆

产品特性：外观新颖、桔纹清晰、逼真、干燥快、硬度好、附着牢固 适用范围：印染机械专用漆、纺织机械专用漆、塑料机械用漆、数控机床用漆、保险柜专用漆、木工机械专用漆、印刷机械专用漆、化工机械专用漆、仪器用漆、五金工具用漆等高档产品的表面装饰

一、施工说明：1.混合配比：漆:固化剂s-2=3:1 2.稀释剂：锤纹漆专用稀释剂

3.施工方法：喷涂20-25s/23 涂-4杯 4.干燥时间：23 表干30min 实干24h 5.漆膜厚度：干膜30-45um

6.理论用量：4-5m²/kg

二、施工工艺 1、油漆使用前应搅拌均匀；

2、丙烯酸桔纹底漆：固化剂s-2=（3-4）：1；丙烯酸桔纹漆：s-2=3：1；

3、烘干型桔纹漆应进行烘烤恒温120 30-50分钟（烘烤之前应在室温下自然流平30分钟以上）；

4、如自成型桔纹漆花纹过大，可用本公司专用助剂将花纹调小；

5、施工中油漆粘度太高，可以加入锤纹专用稀释剂进行调节。 、自成型桔纹漆施工工艺如下：（该漆由丙烯酸桔纹底漆和丙烯酸桔纹漆两道油漆组成。一起配合使用）； a . 采用两道喷涂的方法，第一道漆用相同颜色的丙烯酸桔纹底漆打底，施工粘度为（涂-4杯），18-22秒/25度。采用薄喷进行以遮盖着底材即可，不必喷涂过厚； b . 第一道漆喷涂过30分钟后，待油漆完全表干后方可进行第二道漆的喷涂，施工粘度早25-35/25度（涂-4杯）。采用一般喷涂方法即可。 c .

建议选用口径为2mm以上的喷枪进行。 、点射型桔纹漆施工工艺如下： a . 采用二遍喷涂工艺，第一道为打底，油漆施工一般为18-22秒/25度，涂-4杯。不必喷涂过厚，以遮盖着底材即可； b .

喷完第一遍漆后表干30分钟，方可进行第二遍漆的喷涂； c . 如需得到表面稍平，桔纹较小的效果，施工粘度一般为60-90秒/25度，涂-4杯。选用口径为1.5mm-2.0mm的喷枪，喷枪与工件的距离30-40cm，采用二次到三次薄喷的方法进行，不宜一次性喷涂过厚，气压一般为5-7公斤。 d . 如需得到形状较大的桔纹，第二遍漆的施工粘度一般为90秒以上（原漆可以不加稀料）。选用口径为2.5mm-3.0mm的喷枪进行，喷枪与工件距离30-50cm，采用二次到三次薄喷的方法进行，不宜一次性喷涂过厚，气压一般为4-6公

斤。 三、施工注意事项:1. 桔纹漆加入固化剂后需在4-8小时内用完,以免胶化浪费;
2. 本品应置通风良好,阴凉干燥处。本品生产日期见桶体标签,保质期一年。