

# 优质聚苯颗粒砂浆专用胶粉-聚苯颗粒专用胶粉厂家-产品展示

产品名称	优质聚苯颗粒砂浆专用胶粉- 聚苯颗粒专用胶粉厂家-产品展示
公司名称	北京嘉美华科技发展有限公司
价格	1.00/吨
规格参数	
公司地址	北京市朝阳区国美第一城
联系电话	86-400657-1106 13651105200

## 产品详情

**JMH-03 聚苯颗粒保温砂浆专用胶粉** 产品说明 JMH-03 聚苯颗粒保温砂浆专用胶粉是针对胶粉聚苯颗粒浆料保温的专用产品，本产品具有优良的粘结性、成膜性、耐侯性和稳定性。使用本产品生产的保温浆料具有超强的抗裂性能，施工性、和易性好、添加量小等特点。能有效地防止酸性空气对墙体的侵蚀，受潮湿后不易粉化、潮解，被广泛用于内外墙保温砂浆中，并可大幅地降低生产成本。

理化性能指标

检测项目	指标
外观	白色粉末
固含量	99%
堆积密度g/L	950-1000
灰分%	< 1
PH值	6-8

产品特点 JMH-03 聚苯颗粒保温砂浆专用胶粉是专门用于配制聚苯颗粒保温砂浆的多功能高效胶粉。该胶粉经高温、高压、喷雾干燥并与多种进口活性增强微粉均聚而成，能使保温砂浆明显提高与普通墙面、苯板、挤塑板(麻面)等的粘接能力和自身抗拉强度，具有一定憎水能力和抗流坠性，保水增稠施工性能好，保温隔热、抗裂、耐水等性能突出，配料简单，使用方便，成本低廉。应用举例

胶粉聚苯颗粒保温浆料生产参考配方 PO42.5 普硅水泥 700KG/T 粉煤灰

250KG/T 重钙 50KG/T JMH-03 聚苯颗粒保温砂浆专用胶粉

10KG/T

HPMC

3KG/T 木质纤维 2KG/T 聚丙烯短纤维或玻璃纤维 3KG/T 聚苯颗粒

6m<sup>3</sup> 直接加水搅拌均匀，混合料:水 = 1:1(G/G)，最好放置5~10分钟使用，禁止在5℃以下施工，一次拌料最好在30分钟内用完。在施工现场加聚苯颗粒，建议每25KG浆料配0.15 m<sup>3</sup>聚苯颗粒。

胶粉聚苯颗粒保温砂浆系统质量参数

项目	指标
湿表观密度kg/m <sup>3</sup>	420
干表观密度kg/m <sup>3</sup>	180-250
导热系数w/m.k	0.060
抗压强度kPa	200
线性收缩率%	0.30
难燃性	B1级
软化系数	0.5
玉剪强度kPa	50

施工方法参考：《JGJ/144-2004外墙外保温工程技术规程》

产品质量参考：《JG158-2004胶粉聚苯颗粒保温砂浆质量标准》 2、界面剂（墙体使用）参考配方  
PO42.5 普硅水泥 650KG/T 石英砂或水洗砂 350KG/T JMH-02聚苯板系统专用胶粉 10KG/T HPMC  
2KG/T 界面砂浆性能指标

项目		单位	指标
界面砂浆 压剪粘结强度	原强度	Mpa	0.7
	耐水	Mpa	0.5
	耐冻融	Mpa	0.5

施工方法参考：《JGJ/144-2004外墙外保温工程技术规程》

产品质量参考：《JG158-2004胶粉聚苯颗粒保温砂浆质量标准》 注意事项： 1.投料不宜一次性投入； 2.需加入聚丙烯纤维时，要先放进水泥中分散，因为水泥的细小颗粒能消除纤维的静电，才能使聚丙烯纤维分散开； 3.拌混合均匀，但搅拌时间不宜过长，15分钟为宜； 4.需要根据季节的变化来调节添加剂的用量； 5.避免添加剂或水泥受潮结块； 6.严禁与酸性物质混合堆放、使用； 7.5℃以下禁止施工中使用，低温施工会造成最大的工程质量问题，底层砂浆与保温砂浆或保温砂浆与抹面砂浆不粘合，这种是后期没有补救方案的工程质量问题。 包装及储存 1.25 KG装，化工复合纸塑包装袋，内衬PVC膜； 2.保质期1年，须防水防潮，打开包装后须扎口密封，无毒。