

# 昆明丙烯酸快干面漆

产品名称	昆明丙烯酸快干面漆
公司名称	成都市豪士漆业有限责任公司
价格	.00/件
规格参数	豪士丹顿:柔韧性：1 HS-205:抗冲击：50 成都:附着力：1
公司地址	成都市武侯区武科东一路15号3栋2单元7层706号
联系电话	028-60222296 13808051677

## 产品详情

昆明丙烯酸快干面漆，昆明贵阳丙烯酸快干面漆价格，昆明丙烯酸快干面漆生产厂家，昆明丙烯酸快干面漆国家标准，昆明丙烯酸快干面漆技术指标

### HS-205型丙烯酸快干面漆

#### 1 前言

这是成都市豪士漆业有限责任公司专门为工业产品的高装饰、高耐候、高耐蚀涂装而研制生产的高科技产品。它是在传统的丙烯酸防腐涂料的基础上，加入特种改性剂、高耐候颜填料、耐候添加剂等经先进工艺制备而成的单组分自干型面漆。

#### 2 适用范围

适用于通用设备、电力设备、运输设备、农用机械、矿山机械、纺织机械、印刷机械、食品加工机械、汽车、起重机、钢门窗、塔机、机床、通用钢结构、办公设备等工业产品的装饰耐蚀面漆。

#### 3 主要特点

3.1 耐候性能优。将中外公认的耐候树脂丙烯酸树脂作主要成膜物质，对光、热十分稳定，涂层的耐候性、抗老化性、保光保色性、耐久性优。

3.2 耐蚀性能好。涂层的耐水性、耐盐性、耐海水性、耐油性、抗老化性能优异。

3.3 装饰性能强。涂层丰满，平整光亮、耐磨擦、易去污、光泽高，色彩多样，美观悦目。

3.4 施工方便、常温固化。涂层既可在5~40℃条件下固化成膜，也可在60~80℃条件下烘烤30分钟成膜，对金属、水泥表面、砖石、木材、塑料制品均有良好附着力。

#### 4 技术参数

##### 项 目

##### 技术参数

##### 检测标准

##### 在容器中的状态

搅拌混合后，无硬块，呈均匀状态

##### 施工性

##### 刷涂无障碍

粘度（涂-4杯，23℃），s

80

GB/T 1723-1993

##### 细度，m

30

GB/T 1724-1979

固体含量，%

40

GB/T 1725-2007

常温干燥时间（23℃），h

表干0.5，实干5

GB/T 1728-1989

烘烤干燥时间（80℃），h

0.5

##### 漆膜外观

各色，平整

附着力（划格间距1mm），级

2

GB/T 9286-1998

耐弯曲性，mm

3

GB/T 6742-1986

耐水性（23℃）

7d不起泡，不脱落，不生锈

GB/T 1733-1993

## 5 涂装方法

5.1 配制方法：打开桶盖后搅拌至桶底无沉积物即可使用，如果确实粘度太大，可适当添加丙烯酸漆专用稀释剂，用量为20~30%，可稀释至18~23s（涂-4杯）。

5.2 表面处理要求为：涂装大型结构件金属表面时，喷砂、抛丸除锈达到国标Sa2.5级，除锈完毕的表面须进行必要的清理，不得有残存氧化皮、粘砂、锈迹等，且在不超过4小时内涂装底漆、中漆或面漆。

5.3 理论消耗量：如果不考虑实际施工时的涂装环境、涂装方法、涂装技术、表面状况及结构、形状、表面积大小等因素的影响，一般消耗底漆量约为0.2kg/m<sup>2</sup>，涂装厚度约40μm。

5.4 涂装间隔：在施工时可根据环境温度、湿度的情况，喷涂间隔短为表干时间，刷涂、辊涂间隔短为实干时间。

5.5 工具清洗：可用丙烯酸漆专用稀释剂清洗。

5.6

涂层养护：后一道面漆涂装完工后，环境在10℃以上时，须自然固化7~10天，10℃以下时适当延长。

## 6 包装贮存

6.1 包装：铁桶密封包装，每桶净重20kg，每桶稀释剂净重15kg。

6.2 贮存和运输：属易燃品，贮存于远离火源的通风阴凉干燥处，存放温度不高于30℃。切忌碰撞。

6.3 有效期为一年，超过有效期，经重新检验合格后仍可使用。

## 7 卫生与安全

7.1 防火防爆：涂装现场应禁止明火、火星，作业人员禁带火种及其它易产生火花、静电的物品，不穿带钉鞋和化纤工作服。使用防爆电器、开关和照明灯。

7.2 防中毒：涂装现场应保持良好通风，作业人员应穿戴劳动保护用品，防止因长时间接触涂料或溶剂而引起皮肤感染或不适。

7.3 急救措施：如果与皮肤接触，采用适宜洗涤剂或肥皂和水清洗；如不慎进入眼睛，用大量水冲洗，立即就医；如果引起中毒，应将中毒者立即转移到新鲜空气处，并就医。

涂料发货范围：

新疆 乌鲁木齐 吐鲁番 克拉玛依 哈密地区 西藏 拉萨 那曲 昌都 阿里 海南海口 三亚 四川 成都 达州 巴中 广元 南充 广安 遂宁 德阳 绵阳 内江 泸州 自贡 宜宾 眉山 乐山 阿坝 雅安 凉山 攀枝花 甘孜 资阳 江西南昌 九江 宜春 新余 萍乡 吉安 赣州 抚州 鹰潭 上饶 景德镇 北京 上海 重庆 天津 浙江 宁波 温州 嘉兴 湖州 绍兴 金华 舟山 台州 丽水 杭州 衢州 福建 福州 厦门 三明 莆田 泉州 漳州 南平 龙岩 宁德 广东 广州 惠州 东莞 深圳 中山 佛山 肇庆 云浮 阳江 江门 茂名 湛江 汕尾 揭阳 汕头 潮州 河源 韶关 清远 珠海 江苏 苏州 无锡 南京 镇江 南通 泰州 扬州 盐城 淮安 宿迁 徐州 连云港 安徽 合肥 阜阳 亳州 淮北 淮南 宿州 蚌埠 滁州 六安 安庆 巢湖 马鞍山 铜陵 芜湖 宣城 池州 黄山 山东 威海 烟台 青岛 潍坊 东营 滨州 淄博 德州 济南 莱芜 聊城 泰安 临沂 济宁 菏泽 枣庄 日照 山西 大同 阳泉 朔州 忻州 吕梁 晋中 长治 临汾 运城 晋城 太原 河南 郑州 洛阳 开封 商丘 安阳 鹤壁 濮阳 新乡 焦作 济源 三门峡 许昌 平顶山 南阳 漯河 周口 驻马店 信阳 河北 石家庄 邯郸 邢台 保定 衡水 沧州 廊坊 张家口 唐山 秦皇岛 承德 黑龙江 哈尔滨 牡丹江 鸡西 双鸭山 七台河 佳木斯 鹤岗 伊春 绥化 大庆 齐齐哈尔 黑河 大兴安岭 吉林 吉林 延边 白山 通化 辽源 四平 松原 白城 辽宁 沈阳 大连 铁岭 抚顺 阜新 朝阳 葫芦岛 锦州 盘锦 营口 鞍山 辽阳 本溪 丹东 湖南 长沙 常德 张家界 湘西 怀化 邵阳 永州 郴州 岳阳 益阳 娄底 湘潭 衡阳 株洲 湖北 武汉 咸宁 黄石 鄂州 黄冈 孝感 天门 荆州 荆门 随州 襄樊 宜昌 十堰 恩施 潜江 仙桃 神农架 广西 南宁 桂林 来宾 柳州 河池 百色 贺州 梧州 贵港 玉林 北海 钦州 防城港 崇左 陕西 西安 咸阳 汉中 安康 商洛 渭南 延安 榆林 铜川 宝鸡 杨凌 贵州 贵阳 遵义 铜仁 黔东南自治州 黔南自治州 黔西南自治州 安顺 六盘水 毕节 云南 昆明 丽江 大理 怒江 楚雄 保山 德宏 临沧 昭通 曲靖 普洱 西双版纳 玉溪 红河 文山 迪庆 甘肃 兰州 嘉峪关 酒泉 张掖 金昌 武威 白银 临夏自治州 甘南自治州 庆阳 平凉 天水 定西 陇南 宁夏 银川 中卫 中宁 石嘴山 灵武 吴忠 盐池县 同心县 海原县 西吉县 彭阳县 泾源县 固原 内蒙古 呼和浩特 阿拉善 鄂尔多斯 巴彦卓尔盟 包头 乌兰察布盟 锡林郭勒 赤峰 呼伦贝尔 兴安盟 通辽 海拉尔 呼伦贝尔盟 乌海 青海 西宁 海东 海北自治州 海南自治州 黄南自治州 玉树自治州 果洛自治州 海西自治州