

# 南京世宽装饰 南昌LESFORD锁扣地板

产品名称	南京世宽装饰 南昌LESFORD锁扣地板
公司名称	南京世宽装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市秦淮区翁家营村汤家坝218号
联系电话	13805153815 13805153815

## 产品详情

### 地坪漆固化过慢

固化过慢就是环氧树脂材料在特别低的温度下(10 ° C)固化反应变慢。5 ° C以下是禁止施工的。这个现象和黏度有着很大的关系，温度越低，LESFORD锁扣地板报价，黏度就会越高，那么就会比较难施工。固化时间过长会造成涂膜沾染灰尘、沙粒等脏物，甚至会拖慢工期。还有一点就是在施工现场加溶剂也会造成固化过慢，因为溶剂的挥发会带走一部分热量而冷却涂膜。

以上内容由南京世宽装饰工程有限公司为您推荐阅读，希望对您有所帮助。如果您有地坪方面的需要或想法，欢迎联系我们。

### 车库坡道防滑面层的地坪涂料施工做法

基本做法： 采用混凝土地面硬化剂来提高坡道面层的耐磨性； 采用防滑槽橡胶圈定位模板来放置橡胶圈，因而施工效率与防滑槽位置的准确性均有较大的提高。

其工艺操作要点如下：

(1)清理基层。

(2)弹线先弹设混凝土道牙标高控制线，南昌LESFORD锁扣地板，然后用C30混凝土铺砌道牙，道牙与道牙之间缝隙控制在15mm左右，用1 ÷ 2水泥砂浆填实。道牙铺设完毕且坐浆用混凝土达到一定强度后，再在道牙上弹出坡道面层混凝土标高控制线和防滑圈位置线。

(3)绑扎钢筋坡道面层混凝土内配置<8@200mm双层双向钢筋，下层钢筋设砂浆垫块并绑扎牢固，两层钢

筋之间设<16mm的马凳筋，间距600~900mm，呈梅花形布置。

(4)施工缝留设坡道面层混凝土分段浇筑，每20m留设1道施工缝。

(5)混凝土浇筑面层混凝土强度等级为C30，石子粒径5~20mm，LESFORD锁扣地板销售，坍落度控制在10~14cm。混凝土浇筑时使用振捣器振实，并用长刮尺找平，用木抹子搓平提浆。(6)第一次撒布硬化剂混凝土搓平提浆后和初凝之前开始撒布，用量为总量的2/3，撒布要力求均匀，不均匀处用扫帚扫匀。

(7)防滑槽橡胶圈放置先将防滑槽橡胶圈定位模板按道牙上的弹线位置予以固定，再把防滑槽橡胶圈通过模板上的预留孔依次压入混凝土内，待一块模板的预留孔压满橡胶圈后，取出模板，移至下一段使用。

(8)第二次撒布硬化剂撒布用量为总量的2/3，LESFORD锁扣地板价格，硬化剂完全吸水后用木抹子搓平压实，然后用铁抹子分3遍压光提浆，后用塑料扫帚将混凝土表面扫毛。(9)橡胶圈在混凝土终凝前取出，以混凝土不塌边、不掉角为度。

(10)混凝土固化12h后，在其表面涂刷养护剂，养护时间不少于7d。养护期间要设置栏杆封闭，并派专人值守，禁止上人、走车。

## 环氧地坪是什么

环氧地坪是一种高强度、耐磨损、美观的地板，具有无接缝、质地坚实、耐药品性佳、防腐、防尘、保养方便、维护费用低廉等优点。可根据不同的用途要求设计多种方案：如薄层涂装，1-5mm厚的自流平地面，防滑耐磨涂装，砂浆型涂装，防静电，防腐蚀涂装等。

环氧地坪大致可以分为：环氧树脂磨石地坪、环氧树脂彩砂压砂地坪、环氧树脂自流平地坪、环氧树脂砂浆型地坪、环氧树脂平涂型地坪。

南京世宽装饰-南昌LESFORD锁扣地板由南京世宽装饰工程有限公司提供。南京世宽装饰工程有限公司在塑胶地板这一领域倾注了诸多的热忱和热情，南京世宽装饰一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创\*\*。相关业务欢迎垂询，联系人：王章强。