

TPEE美国杜邦 4556紫外线稳定剂

产品名称	TPEE美国杜邦 4556紫外线稳定剂
公司名称	东莞市越泰新材料有限公司
价格	22.00/件
规格参数	美国杜邦:15 g/10 min 4556:熔指10 美国:9.0 kJ/m
公司地址	东莞市樟木头莞樟路23号五号
联系电话	180-98275951 13450060513

产品详情

TPEE美国杜邦4556、5526、5555HS 热塑性弹性体Riteflex聚酯弹性体可作为在一个肖氏D硬度广泛的非增强聚合物。在一般情况下，更难的版本增强了耐热和耐化学性，而软材料具有良好的低温力学性能。该物业的热塑性弹性体Riteflex弹性体的范围是反映在这些多功能的材料已被用于-软管，管材，密封件，垫圈，皮带，泵隔膜，电线涂层，钩，应用的多样性紧固件，薄膜，片材，非织造布和单丝，以名称更加突出一些。

DuPont Transportation & Industrial Hytrel 4556

2022-02-20 07:54:37

DuPont Transportation & Industrial

TPE,Polyester(TPEE/TPC-ET)(热塑性共聚聚酯弹性体)

产品说明:

45 Shore D高性能聚酯弹性体杜邦高性能聚合物提供的信息

总览

种类

TPE, Polyester(TPEE/TPC-ET)(热塑性共聚聚酯弹性体)

形态

颗粒

UL黄卡

[E41938](#)

特性

户外应用

物理性能

数值 / 单位

测试条件

测试方法

密度

1.14 g/cm

ISO 1183

熔融指数, 质量

8.5 g/10min

220 ° C

2.16 kg

ISO 1133

熔融指数, 体积

7.5 cm/10 min

模具收缩率, 垂直

1.1 %

ISO 294-4

模具收缩率，平行

1.2 %

吸水率

0.60 %

24 hr

23 ° C

ISO 62

吸水率，饱和

2 mm

吸水率，平衡

0.20 %

50% RH