

RL-HC302X

产品名称	RL-HC302X
公司名称	上海锐朗光电材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	中国（上海）自由贸易试验区科苑路151号5106室
联系电话	021-50276628 18916111362

产品详情

rl-hc302x热固化导电胶

性能参数 单位 rl-hc3023 rl-
hc3025 rl-hc3028

基础材料 -- 硅橡胶
硅橡胶 硅橡胶

填料 -- 石墨镀镍
铝镀银 铜镀银

组分 -- 双组分
双组分 双组分

固化类型 -- 热固化
热固化 热固化

体积电阻率 ohm.cm 0.030
0.01 0.004

密度 (±0.1) g/cm3 2.0
1.9 2.9

硬度 (±5) shorea 50
65 60

拉伸强度 (min.) mpa 2.0
1.8 2.1

断裂伸长率 (min.) % 200
150 200

压缩永久变形

85 @22hrs % 25
25 25

粘接强度 n/cn >15
>12 >15

阴燃性能 (min.) -- v1
hb hb

室温可操作时间 hrs 24
24 24

固化条件 mins 150/30
150/30 150/30

应用温度范围 -50 ~ +125
-50 ~ +125 -50 ~ +125