

2014铝板2014铝棒2014铝卷

产品名称	2014铝板2014铝棒2014铝卷
公司名称	上海锴信金属制品有限公司
价格	20.00/公斤
规格参数	
公司地址	上海市松江区新浜镇南贺路101号308室
联系电话	021-37772490 15921950273

产品详情

上海锴信金属制品有限公司提供2014铝材/铝板/铝棒/铝卷/铝排/锻铝/花纹铝板等各系列状态如：T3、T4、T6、O、T451、T651、T4510、T4511、T6510、T6511、F、T652 特性及适用范围：2014铝合金从成分看即属于硬铝合金又属于锻铝合金，与2A50相比，因含铜量较高，故强度较高，热强性较好，但在热态下的塑性不如2A50好，2014铝合金具有良好的可切削性，接触焊、点焊和滚焊性能良好，电弧焊和气焊性能差；可进行热处理强化，有挤压效应；耐蚀性不高，人工时效时有检间腐蚀倾向。

化学成份：铝 Al：余量 硅 Si：0.6~1.2 铜 Cu：3.9~4.8 镁 Mg：0.40~0.8 锌 Zn：0.30 锰 Mn：0.40~1.0 钛 Ti：0.15 镍 Ni：0.10 铁 Fe：0.000~0.700 注：单个：0.05；合计：0.15

力学性能：抗拉强度 b(MPa)：440 伸长率 5(%)：10 注：棒材室温纵向力学性能

试样尺寸：棒材直径(方棒、六角棒内切圆直径) 22 热处理规范：1) 均匀化退火:加热475~490℃；保温12~14h;炉冷。2)完全退火:加热350~400℃;随材料有效厚度不同,保温时间30~120min;以30~50℃/h速度随炉冷至300℃下,再空冷。3)快速退火:加热350~460℃;保温时间30~120min;空冷。4)淬火和时效:淬火495~505℃,水冷;自然时效室温96h。 状态：铝及铝合金挤压棒材(22mm,H112、T6态)

感谢您查看我司发布的产品！如有需要其他材料欢迎来电咨询,本公司将免费送货服务,谢谢！相同的产品,价格更廉,相同的价格,质量更优,相同的质量,服务更好.送货及时.价格合理.质量保证.多谢支持. 联系人：王琳 021-37667563 15921950273 传真021-37667563 网址：www.sh-kaixin.cn QQ：2426392243 邮 箱：shkaixin1@163.com 2014铝板2014铝棒2014铝卷2014铝板2014铝棒2014铝卷2014铝板2014铝棒2014铝卷