

嘉兴人造板甲醛含量检测 复合板甲醛释放量检测

产品名称	嘉兴人造板甲醛含量检测 复合板甲醛释放量检测
公司名称	广分检测技术（苏州）有限公司检测部
价格	1000.00/件
规格参数	品牌:GFQT 周期:5-7个工作日 检测范围:全国
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	0512-65587132 17312626973

产品详情

人造板材甲醛释放量

人造板甲醛释放量指的是在保证人体健康的前提下，允许人造板在生产和使用过程中逸出甲醛的量。新房的晾房时间没有一个统一的标准，一般晾房通风半年则基本可以入住，不过具体的时间长短则要视装修材料的选择、装修季节以及房屋面积等因素而定。春夏季由于空气流通速度较慢，晾房时间也相应加长，秋冬季节通风状况较好，晾房时间相对缩短。如果选用环保建材，相比普通建材释放出的有毒物质会减少，晾晒时间也相应缩短。但即使是环保材料，甲醛、苯等有害物质仍是不可避免。

人造板甲醛释放量的测试方法：

穿孔萃取法：测量单位重量人造板材料中的甲醛释放量用mg/100g单位来表示。大家看见这个计量单位，就知道是用穿孔萃取法检测的。原理是在人造板上面取样块，经苯溶剂萃取试样的甲醛，用滴定法确定萃取液中含有甲醛的量，再与取定人造板材料样品的试验进行重量之比。应用对象是各种中密度纤维板、高密度纤维板、刨花板、定向刨花板等。2.干燥器法：人造板在封闭干燥器中释放的甲醛溶解在定量水中的甲醛重量与相应溶液体积的比值mg/L，大家在检测报告上看见这个计量单位，就知道是用干燥器法进行检测的。检测方法是取一定尺寸和一定数量的人造板样块，在恒温恒湿环境下稳定，再放置在干燥器中，24小时以后，取出干燥器中的吸收液，在红外分光光度仪上采集数据。适用对象主要是胶合板、装饰单板贴面胶合板、细木工板等。

3.气候箱法：人造板在1立方米气候箱中的甲醛释放量用mg/m³单位来表示，大家看见这个计量单位，就应该知道是用气候箱法检测的。方法是抽取一定尺寸的样品，一般情况下是一平方米，放置在一立方米的恒温恒湿气候箱内。通过内部空气循环系统反复抽取并经过一个装有水溶液的试管过滤，求出溶液中的甲醛含量，再求出各种人造板的甲醛释放量。适用对象包括浸渍纸层压木质地板、实木复合地板、竹地板、浸渍胶膜纸饰面人造板等。