

# 除渣剂1号

产品名称	除渣剂1号
公司名称	信阳金辉冶金新型保温材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省信阳市罗山县伍家坡312国道812公里处
联系电话	0376-3798899 13849729779

## 产品详情

该产品适用于球墨铸铁，铸钢，不锈钢，电弧炉，中频感应炉，炉内除

### 一、产品特点：

- 1、该产品外观为灰心白色和红色颗粒固体物。
- 2、该产品为复合型集渣剂具有集渣，保温、覆盖多重作用。
- 3、该产品辅展性好，膨胀倍数大，捕渣性强，渣壳塑型好，具有良好的集聚渣效果，且不粘包。
- 4、该产品遇高温膨化后，形成极细空气间层，成为良好的隔热、隔辐射的保温层，有利于转包或停放时间较长的溶液保温。
- 5、该产品在球化剂上作覆盖时，可延缓球化反应时间，提高其吸收率，减少球化剂用量，降低成本。
- 6、该产品对溶液无污染、渗透性强，不影响其化学成分。无烟尘，无有害气体，可净化炉前工作环境。

### 二、主要理化指标

项目	SiO <sub>2</sub>	Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	Na <sub>2</sub> O	MgO	膨胀倍数	容重	膨胀温度	粒度
指标	69-76	8-14	2.3-4.4	0.5-0.9	16-18	1.08-1.25/cm <sup>3</sup>	1000-1200oC	18-24目

### 三、使用方法

1、电炉或铁水包表面使用：将该产品用喷枪或人工均可喷撒在铁水表面，略加搅动，熔渣即聚成塑性渣壳，即可浇注，如需挡渣，可在扒渣浇前在浇包或炉口处撒在该产品即可。施用量一般为1——2kg/t溶液

2、在球化剂上使用：待球化剂及贴膏等物放在包内后，该产品均匀撒放于表面，然后冲入铁水进行球化，用量一般为球化剂用量的5——10%之间。

### 四、包装及存放

聚乙烯内袋和塑料编织袋双层包装，规格为25kg/袋、40kg/袋、50kg/袋，也可按用户要求增减，存放于通风干燥处