

复合型塑胶跑道施工工艺 复合型塑胶跑道施工工艺

产品名称	复合型塑胶跑道施工工艺 复合型塑胶跑道施工工艺
公司名称	湖北盛立体育科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	盛立体育:新国标 塑胶跑道厂家:13mm 塑胶跑道材料厂家:塑胶跑道生产厂家
公司地址	塑胶跑道,塑胶跑道生产厂家,新国标塑胶跑道,复合型塑胶跑道,透气型塑胶跑道,EPDM塑胶跑道,硅PU球场,丙烯酸球场施工,足球场人造草坪材料,塑胶跑道价格每平方米多少钱
联系电话	15907164393 18627895877

产品详情

复合型塑胶跑道施工工艺

塑胶跑道施工用于复合塑胶跑道材料的橡胶表面分为两层。底层和透气型一样。通过铺装设备将弹性橡胶颗粒和聚氨酯粘合剂制成厚度约为10毫米的缓冲弹性层。表层铺2~3mm厚的聚氨酯胶浆，撒上EPDM橡胶颗粒作为磨损表层。基层是一种环保产品，将单组分粘合剂与弹性橡胶颗粒结合在一起。它有通风功能。高温时，基础产生的蒸汽会迅速散发，蒸汽压力无法聚集，不会产生鼓泡现象。塑胶跑道施工厂家的产品符合专业要求，弹性好。表层使用三元乙丙橡胶颗粒，使其高度抗紫外线。实践证明，可以使用十几年不褪色。

复合型塑胶跑道适用于幼儿园、各级学校、专业体育场、田径跑道、半圆形区域、辅助区域、全民健身路径、室内体育馆训练跑道、操场道路人行道、室内外跑道、公园、住宅小区等活动场地。其特点是:耐磨，耐磨，不脱粒，不易被鞋底等硬物划伤。耐久性:复合型塑胶跑道能满足长期高频使用的要求。防滑:跑步时避免打滑。不容易掉色，而且随着时间的推移总是看起来很新。

复合型塑胶跑道施工工艺:

- 1.基层表面处理，检查基础平整度，用3m直尺测量3mm以内的平整度，整个场地平整；
- 2.底漆施工，用掺有30%色橡胶粉或滑石粉的PU胶进行色橡胶颗粒封底，保持封底24小时；

3.橡胶颗粒铺展:将高弹性橡胶颗粒与高强度单组分橡胶混合搅拌均匀后，倒入摊铺机中，铺成厚度为9mm，固化24小时。

4.铺EPDM弹性层，PU跑道弹性涂层与EPDM混合均匀，铺筑、找平、整平，填孔、整平。

5.表面喷胶，与红胶粉等填料混合均匀，喷涂在铺好的色橡胶EPDM颗粒层上。

复合型塑胶跑道的维护保养:在有一定排水设施的情况下，能适应全天使用；跑道仅用于体育练习、比赛和学生休息健身训练，不适合其他用途；塑胶跑道施工厂家建议运动穿特殊的静电鞋。钉子的长度单独不能超过7mm，跳鞋单独不能超过11mm。如果静态鞋带有长指甲，不允许在塑胶跑道上使用；塑胶跑道施工厂家建议跑道铺设后，需要养护7-10天才能使用；跑道边缘应受到保护，不得随意翻倒。如发现损坏，应立即修复；塑胶跑道施工厂家建议不允许车辆在跑道上行驶，不允许划伤重物 and 尖锐物体；避免接触有机溶剂、化学品、烟头等火种；经常用水喷雾清洗。

清洁后，可以用干布清除粘合表面的大量残留水分。油污可以用10%氨水或洗洁精和洗衣粉擦洗。

塑胶跑道施工厂家的验收标准:颜色，各区域颜色要基本统一，多色设计的跑道不要炫目，造成相关赛事混乱。平整度:3米直尺在任何位置的误差不超过3毫米。跑道区域的厚度小于13毫米2毫米，通过率在90%以上。塑胶跑道施工厂家建议跑道任何位置不得小于9毫米，加厚区（如撑杆跳、标枪、跳远起步跑道、跳高加厚区）不得大于18毫米，辅助区厚度不得大于9毫米。排水:跑道由外向内应有8%左右的坡度，可保证雨后40分钟左右场地基本无水。