压铸模-H13

产品名称	压铸模-H13
公司名称	上海日创投资管理有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区金汇镇工业路1766号13幢240室
联系电话	021-20233390-8005 13917105685

产品详情

国产模具钢:3Cr2W8V 标准：GB/T 1299-1985 ●特性及适用范围： 热作模具钢，是常用的压铸模具钢，有较高的强度和硬度、耐冷热疲劳性良好，且有较好的淬透性，但其韧性和塑性较差。适用制作高温、高应力下，不受冲击负荷的凸模、凹模，如压铸模、热挤压模、精锻模、有色金属成型模等。
●化学成份： 碳 C ：0.30～0.40 硅 Si：≤0.40 锰 Mn：≤0.40 硫 S ：≤0.030 磷 P ：≤0.030 铬 Cr：2.20～2.70 镍 Ni：允许残余含量≤0.25 铜 Cu：允许残余含量≤0.30 钒 V ：0.20～0.50 钨 W ：7.50～9.00 ●力学性能： 硬度 ：退火,255～207HB,压痕直径3.8～4.2mm ●热处理规范及金相组织：
热处理规范：淬火,1075～1125℃油冷。