

5052-H32 5052-H32

| | |
|------|-------------------|
| 产品名称 | 5052-H32 5052-H32 |
| 公司名称 | 杭州港昌金属制品有限公司 |
| 价格 | 30.00/KG |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 拱墅区教工路557号609室 |
| 联系电话 | 0571-86936051 |

产品详情

二.5052-H32铝合金板机械性能与物理性能（全部执行日标和美标）

| 合金 | 狀態 | 拉伸性能 | | | HB 硬度 | 剪切性能 | 疲勞性能 | 彈性模 |
|----------|----|--------|------|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------|-------------------|
| | | 強度（兆帕） | | 延伸率（%） 50mm厚 1.6mm 試件 | 布氏 硬度 50直徑0kg力 12.5mm試鋼球 | 抗剪 極限強度 （兆帕） | 疲勞極限（兆 帕） | 彈性 模量 兆帕*10 |
| | | 強度極限 | 屈服極限 | | | | | |
| 5052-O | | 195 | 90 | 25 | 27 | 47 | 125 | 110 |
| 5052-H32 | | 230 | 195 | 12 | 16 | 60 | 140 | 115 |

5052所有機械性能（本公司現在提供5052-h32狀態，5052-h34狀態）

| | | | | | | | |
|----------|-----|-----|----|----|----|-----|-----|
| 5052-H34 | 260 | 215 | 10 | 12 | 68 | 145 | 125 |
| 5052-H36 | 270 | 240 | 8 | 9 | 73 | 160 | 130 |
| 5052-H38 | 290 | 265 | 7 | 7 | 77 | 165 | 140 |

| 物理性能(Typical Physical Properties) | | | | | |
|-----------------------------------|---|------------------------------|----------------------------|---------------------------|--------------------|
| 牌号合金 | 热膨胀系数 (20-100) | 熔点范围 | 电导率20 (6 8) | 电阻率20 (6 8) | 密度(20)(g/ cm3) |
| ALLOY AND TEMPER | Average Coefficient Of Thermal Expansion | Approximate Melting Range | Electrical Conductivity | Electrical Resistivity | DENSITY |
| 5052H32 | 23.8 | 607-650 | 35 | 0.05 | 2.68 |

* 铝板理论重量计算方式 = 厚度*长度*宽度*比重/1000000*片数(单位mm 5052 比重2.68) * 韩国 Novelis 5052铝合金板质量和公差全面符合美国ASTM-B209 日本JIS4000标准 * 公司现货尺寸 全部韩国novelis公司原厂铝卷：我公司委托日本公司专业开平成1219mm*2438mm和1250mm*2500mm 标准板，同时公司接受非常规尺寸订购及5052铝卷开平，分条，加工，可以根据客户的需求加工特殊尺寸的产品。

常备库存 (单位=mm)

| | | | | | |
|---------------|--|---------------|--|--|--|
| 0.3*1000*2000 | | 1.0*1219*2438 | | | |
| 0.3*1219*2438 | | 1.2*1219*2438 | | | |
| 0.4*1219*2438 | | 1.5*1219*2438 | | | |
| 0.5*1219*2438 | | 1.6*1219*2438 | | | |
| 0.6*1219*2438 | | 2.0*1219*2438 | | | |
| 0.7*1219*2438 | | 2.3*1219*2438 | | | |