

山东双组份环氧树脂面漆生产厂家可调色

| | |
|------|------------------------------------|
| 产品名称 | 山东双组份环氧树脂面漆生产厂家可调色 |
| 公司名称 | 山东奥辉漆业集团有限公司 |
| 价格 | 22.00/千克 |
| 规格参数 | 品牌:奥辉 产地:山东济宁 规格:24kg/组 |
| 公司地址 | 山东省济宁市任城区李营街道中德广场B座办公楼01单元11层1116号 |
| 联系电话 | 15563179214 15563179214 |

产品详情

山东双组份环氧树脂面漆生产厂家可调色

环氧树脂防腐面漆

产品简介及推荐用途：适用于各种工厂机械、污水处理槽，化工装务、近海设施及有关钢铁设备，管道防腐保护及美观涂装。

产品特性：

极好的防腐性能。

漆膜颜色鲜艳、附着力极好、封闭性好、坚硬、耐磨、具有优良的耐油和抗水防腐性能。

该漆适应性广。

技术指标：

原漆装态：漆基为可流动浆状，固化剂为液状。

漆膜颜色及外观：符合色样误差、漆膜平整有光。

混合比率：主剂:固化剂=100:25（重量比）（熟化15分钟）

细度（微米）：不大于40微米

附着力：不大于2级

柔韧性：1毫米

冲击强度：50（公斤/厘米）

产品配套防腐检测：168小时漆膜未变化。

涂装膜厚：干膜：80~100微米/道；湿膜：45~50微米/道

理论值：0.16-0.20kg/平方米

实际值：与表面处理、外界环境、施工方法等多种因素有关。

储存：

储存温度：0 ~ 40

储存期限：1年

闪点：25 以上

施工数据：

温度()：25

施工方法：

空气喷涂或无气喷涂，小面积修补可刷涂。

喷涂压力0.3~0.6MPa

稀释比率0~10%(体积比)

稀释剂：**稀释剂

施工温度：5 ~ 40

干燥时间：

表干不大于4小时/25

实干不大于24小时/25

复涂间隔时间：24小时，但涂装后不宜暴露空间时间过长，否则会影响对底漆的附着力。

涂装配置：适用底材裸钢、铝材、镀锌材。

适用底涂：环氧富锌底漆、云铁环氧中层漆、环氧防锈底漆、环氧防腐底漆。

表面处理：前道漆必须干燥，除尽漆膜上油污、灰尘，对固化超过7天的底层漆须用砂布打毛后才能涂面层漆。