吴江区GH783抗氧化型镍基高温合金化学成分检测

| 产品名称 | 吴江区GH783抗氧化型镍基高温合金化学成分检 测 |
|------|----------------------------------|
| 公司名称 | 广分检测技术(苏州)有限公司检测部 |
| 价格 | 1000.00/件 |
| 规格参数 | 品牌:GFQT 周期:5-7个工作日 检测范围:全国 |
| 公司地址 | 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋 |
| 联系电话 | 0512-65587132 17312626973 |

产品详情

GH783合金是一种抗氧化且具有低热膨胀系数的超合金,专为汽轮机应用而开发。铌和铝的添加,使GH783合金的强度通过沉淀硬化热处理得到提高。此外,铝含量也使其在高温下的具有很优异的抗氧化性能。GH783合金的密度比GH783合金之类的超合金小5%左右。低热膨胀、高强度和出色的抗氧化性的结合,使GH783合金特别适合应用于燃气轮机和蒸汽轮机组件。低热膨胀则可以保证更加严密的控制间隙和公差,实现更大的功率输出和燃烧效率。

GH783对应的牌号有Alloy783、GH6783、Inconel783、UNS R30783

GH783化学成分:

C(%): 0.03

Si(%): 0.5

Mn(%): 0.5

 $Cr(\%): 2.5 \sim 3.5$

 $Ni(\%): 26.0 \sim 30.0$

Co(%):余量

 $AI(\%): 5.0 \sim 6.0$

Cu(%): 0.5

Ti(%): 0.4

 $Fe(\%): 24.0 \sim 27.0$

 $Nb(\%): 2.50 \sim 3.50$

 $B(\%): 0.003 \sim 0.012$

P(%): 0.015

S(%): 0.005

GH783生产工艺流程: VIM + ESR 或者 VIM + VAR +热轧、锻造+ 固溶退火 + 剥皮固溶出来 温度 1105-1120 , 空气中冷却

热处理:843 - 2-4小时-空冷;718 - 8小时-户内冷却55 - 时长降至621 ---8小时---空冷

GH783力学性能:

室温

屈服强度:>724 N/mm2抗拉强度:>1103 N/mm2延伸率(I=4d) :>12%断面收缩率:>12硬度:>27 HRC