

祥和牌XHDAC221型导静电重防腐涂料

产品名称	祥和牌XHDAC221型导静电重防腐涂料
公司名称	四川祥和涂料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	四川省成都市高新区创业路49号
联系电话	86-02885139939 18980654185

产品详情

1 前言

这是祥和涂料磷化(成都)总部下属的专业公司，在引进技术的基础上研制生产的高科技产品。这是以耐油性耐腐蚀性能优异的环氧树脂为主要成膜剂，用中外公认的氯磺化聚乙烯橡胶作主要改性剂，加入导电颜料、填料、导电助剂、溶剂和固化剂等，经先进工艺制备而成的耐油导静电专用双组分重防腐涂料。

2 适用范围

2.1 石油、化工、铁路、交通等行业贮油罐、输油管道、盛油槽车、油轻等贮油、输油设备的内外壁防腐防静电保护。

2.2 煤气罐、水闸、地下管道等的防腐防静电保护。

2.3 煤矿、航空、纺织、粮食等工业设备、设施的防腐防静电保护。

3 主要特点

3.1 防腐性能好。涂层附着力强、抗冲击性优、抗渗透性好，耐湿热性优，耐水性好。

3.2 耐油性能佳

。涂层可以在天然气、煤气和在汽油、煤油、柴油、润滑油、航空油等油品中长期使用。

3.3 导电性能强。导电性能稳定可靠，电阻率符合GB6950-2001石油罐导静电涂料技术指标。

3.4 使用方便，常温固化。双组分包装，不受场地环境限制，只需要开桶后搅拌均匀，按比例配制固化

剂，采用通用施工方法，常温固化成膜，并且一次成膜厚。

3.5 溶剂不含氯化物，乙烯基乙二醇醚及其醋酸酯。

4 技术参数

项目		技术参数	检测标准
在容器内状况		搅拌混合物，无硬块，呈均匀状态	
混合性		能搅匀混合	
施工性		刷涂无障碍	
固体含量，%		60	GB/T 1725-20
粘度(涂-4杯)，S，		60	GB/T 1723-19
干燥时间(25 ± 1 ， 相对湿度65 ± 5%)，h，	表干	3	GB/T 1728-19
	实干	24	
表面电阻(500V)，		1.0 × 10 ⁵ ~ 1.0 × 10 ⁹	GB/T 16906-1
耐冲击性，cm		50	GB/T 1732-19
耐弯曲性，mm		3	GB/T 6742-19
附着力(划格法)，级，		2	GB/T 9286-19
耐油性(航空煤油)d		漆膜完好	GB/T 1734-19
耐水性(蒸馏水，52 ± 1)d		漆膜完好	GB/T 1733-19