

祥和牌XHDAC224型超长效氟碳重防腐涂料

产品名称	祥和牌XHDAC224型超长效氟碳重防腐涂料
公司名称	四川祥和涂料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	四川省成都市高新区创业路49号
联系电话	86-02885139939 18980654185

产品详情

1 前言

这是祥和涂料磷化（成都）总部下属的专业公司，在引进技术的基础上研制生产的高科技产品。它是超长效耐候性和优异的耐酸、耐碱、抗化学介质腐蚀的交联型氟碳树脂为主要成膜剂，采用进口优质颜料、填料、助剂等，经先进工艺制备的超长效氟碳重防腐涂料，中间漆为B型，面漆为C型，罩光漆为D型，铝粉漆为E型。

2 适用范围

2.1 适用于化工设施、桥梁、海上、码头、城市之钢结构，水泥结构等。

2.2 适用于木材、塑料、橡胶、水泥等制品的涂装。

3 主要特点

3.1 防腐性能好。涂层具有十分优异的耐酸性、耐碱性、耐油性、耐水性、抗污性。

3.2 耐候性极强。涂层抗紫外线老化性能优异，使用寿命长，非特殊情况下防腐年限可长达20年以上。

3.3 耐温性好。涂层能在-50 ~ 150 下长期使用。

3.4 施工方便。常温下施工，固化，干燥速度快，不需要烘烤，采用通用施工方法即可。施工道数少，一次成膜厚。

4 技术参数



项目		技术参数		检测标准
		中间漆	面漆	
外观		各色	各色	
粘度(涂-4杯,23) , s		50	50	GB/T 1723-19
干燥时间(23±1 , 相对湿度55±5%)	表干(h)	1	1	GB/T 1728-19
	实干(h)	24	24	
理论固含量, %		55	55	GB/T 1725-20
配制比例(甲:乙, 重量比)		10:1	10:1	
涂装方式		喷涂、刷涂、辊涂		
涂装间隔时间(23) , h	最短	6		
	最长	48		
附着力(划格法), 级		1		GB/T 9286-19
耐冲击性, cm		50		GB/T 1732-19
耐弯曲性, mm		2		GB/T 6742-19
硫酸(5%, 23) , h		168, 不起泡, 不脱落, 不生锈		GB/T 1763-19
氢氧化钠(5%, 23) , h		168, 不起泡, 不脱落, 不生锈		GB/T 1763-19
氯化钠(15%, 23) , d		180, 不起泡, 不脱落, 不生锈		GB/T 1763-19
常温耐水性		2年复合涂层无变化		GB/T 1733-19
耐湿热性, h		1000, 不起泡, 不剥落, 不生锈		GB/T 1740-19
耐盐雾性, h		,1000, 不起泡, 不剥落, 不生锈		GB/T 1771-19