

# 郟城悦师傅腻子 郟城工程腻子 郟城家装腻子 郟城腻子厂 郟城腻子品牌 郟城腻子找平悦师傅

产品名称	郟城悦师傅腻子 郟城工程腻子 郟城家装腻子 郟城腻子厂 郟城腻子品牌 郟城腻子找平悦师傅
公司名称	郑州悦师傅实业有限公司
价格	700.00/吨
规格参数	品牌:悦师傅 型号:刮刮丽系列 产地:南阳南召
公司地址	郑州市金水区经三路广电南路鑫苑广场
联系电话	0371-63377617 18738138837

## 产品详情

产品名称：悦师傅内墙防霉耐水腻子

执行标准：JG/T 298-2010（N型）

环保标准：GB 18582-2008

产品特性：水性净味，耐水防潮，防粉化，粘结强度高，抗碱防霉，批刮性能好。

主要成分：碳酸钙，灰钙（氢氧化钙），纤维素，功能性添加剂。

适用范围：家庭建筑、公共建筑、居住建筑工程的地下车库、地下室等需要刮腻子、易受潮的公共部位墙面，毛坯房顶部找平批白，防止建筑室内公共部位墙面脱落破坏，保证墙面耐久性和观感质量。

墙面处理：墙面应坚实无浮灰，无油渍，无污染物，含水率低于5%；墙面疏松粉化的墙体应先用界面剂进行封底处理，避免后期因腻子与墙体不结合出现的空鼓开裂现象；如墙体有大于3mm的裂缝，应先对裂缝进行补缝处理。

施工指引：腻子与水按1:0.45的比例配比，搅拌均匀后，放置10—15分钟，再次进行搅拌即可使用。腻子的批刮厚度不超过2mm，如需加大厚度，应分批次批刮；腻子一般批刮两遍，待第一遍腻子彻底干透后，方可进行第二遍腻子的批刮。

消耗量：理论用量：1KG腻子可批刮面积0.7—0.9平方（两遍）

施工温度：施工环境温度应保持在5°—35°之间，空气湿度小于90%。

注意事项：1、本产品呈碱性，PH值在11—13之间，在墙面涂刷面漆前应涂刷抗碱底漆，以防止漆面刷花，本要求是产品特性所致，与产品质量无关，特此提示。

2、本产品加水即可使用，禁止与其他任何产品混合使用，如与内墙普通腻子混合使用会导致浆料呈豆腐渣状态。

3、打磨：悦师傅内墙防霉耐水腻子强度较高，批刮时注意保持腻子的整体平整度，打磨时轻轻用砂纸擦掉部分刀口凸起部位即可，无需大面积打磨。

产品重量：18 ± 0.5kg

储存：存放于阴凉干燥处，底层不能接触地面，应放置在托盘上面。

保质期：12个月。

运输：运输途中防止磨损与浸水，本产品无毒无害，运输可按非危险品处理。