

# 水性皮革边油助剂

|      |                              |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 水性皮革边油助剂                     |
| 公司名称 | 广州宣宁化工科技有限公司                 |
| 价格   | .00/公斤                       |
| 规格参数 |                              |
| 公司地址 | 广州市天河区东圃黄村圃兴路53号中邦商务中心C座203A |
| 联系电话 | 86-02032381883 13570252441   |

## 产品详情

### 水性皮革边油助剂

- 剂CRH—环保型极低VOC排放助剂，明显增加弹性形成网状结构涂层增加丰满度防止中间下陷，不影响干燥速度.在丙烯酸树脂建议添加量1.5-2.5%,在聚氨脂添加量2.5-3%.
- 剂CA-2032—是有机硅复合型消泡剂在打哑光粉时使用,对大泡和中泡消除极为有效它能抑制气泡的产生,也是一只动态消泡剂,前段用CA-2032加入0.3-0.5%,后段用CA-2031,建议添加量0.5-0.7%.
- 剂CA-2031—是矿物油型水溶性较好的消泡剂,对较稠的树脂和对微泡针孔极为有效,可直接加入或使用前用1:1的水稀释后加入极为有效,也可在增稠前加设定量的一半,增稠后再加另一半. 不影响付着力,建议添加量0.3-0.7%.如果使用淀粉做哑粉的只用2031一只消泡剂可以满足你的消泡要求,但添加量在0.7-1%
- 剂CA-131—对哑光粉和树脂的联结更好作进一步的分散,对哑光粉的细滑度更加良好,具有更好的展色性和储存稳定性.防止结块和沉淀现象,边油涂边后更加平滑，帮助消泡,建议哑粉添加量为**粉体重量**的2-5%.淀粉做哑光添加量为粉重0,5-2%,
- 剂CA-900—是碱溶性高效增稠剂,比同类产品增稠效率高出5-10倍,成膜透明性好,在黑色边油不会返白和消光,相溶好储存稳定性好防止结块和沉淀的特点,使用前用1:3-5倍水稀释后边搅拌边小量加入直至适合的稠度.建议添加量0.1-0.5%.
- 剂CA-901—是碱性溶性增稠剂,具有含量高相溶好储存稳定性好防止结块和沉淀的特点,使用前用1:2-3倍水稀释后边搅拌边小量加入直至适合的稠度.建议添加量0.5-1.5%.
- 剂CA-902—缔合型增稠剂, 具有增稠效高相溶好储存稳定性好和流平性极好的特点,在调边油时可先加设定增稠量的30%的CA-902再加70%的CA-901这样可提高涂边后膜的密度从而增加边油抗拉性和平滑性,建议添

加量0.2-0.5%.

司KL-301---环保型不含甲醛杀菌防霉剂,用1:5倍水稀释边搅边加入,建议添加量0.01-0.02%,

司KL-302---环保型不含甲醛杀菌防霉防嗅,可用1:1倍水稀释或直接边搅边加入,建议添加量0.01-0.02%,对用淀粉做哑光的更加有效.

力剂AMP-95---(PH值调节剂)无氨水味,展色更好颜料膏加入量会小些,氨值不会飞发储存稳定性更加好,不会另边油返稀.也可同氨水且用.建议添加量0.018%.

司--- 2020不含有机锡环保型助剂,解决边油出现油边时的平滑度,带来好的消泡效果,,防止鱼眼的产生.建议添加量0.05-0.1%.

司CA-405---高含量环保型不含APEO助剂对基材和粉料有很好的润湿作用,对难上油的基材更为有效,降低基材的表面张力提高付着力建议加入量0.05-0.1%.

司 CA-053\_\_不含甲醛、光泽度好,表面防粘连性能和丰满的手感,顶层作防粘时可用20-30%水稀释用软布粘上防粘剂待涂层干后直接擦上一层后达到高温不粘连的效果,也可直接添加0.05-0.5%作防粘.

司 CA-055\_\_不含甲醛、不会影响光泽度,表面防粘连性、丰满、手感等,可直接加入聚氨脂或丙烯酸树脂混合.建议添加量为树脂量的2-4%.

## 边油调节工艺流程

设定好树脂(不含壬基酚树脂)量→按计算的量加入分散剂131和消泡剂2032→800转加入→成膜助剂CRH搅拌5分钟→加入哑光粉→800-1200转搅拌30分钟(最好净止十分钟)→降至500转加润湿剂、流平剂、手感剂或防粘剂、防霉剂、消泡剂2031→加入中和助剂AMP-95(或氨水)调节PH值到8-8.5→边搅拌边加入稀释好的增稠剂搅拌10-20分钟完成.使用时加无铬色浆或不含重金属色浆,这样调整好的边油完全能达到欧盟标准.

**庄康超：15915806638**