5KV绝缘胶板、10KV绝缘胶板、15KV绝缘胶板、35KV绝缘胶板

产品名称	5KV绝缘胶板、10KV绝缘胶板、15KV绝缘胶板、35KV绝缘胶板
公司名称	河北双燕电力器材有限公司
价格	10.00/米
规格参数	
公司地址	晋州市桃园镇东小留村
联系电话	86-031184484366 13673161969

产品详情

绝缘胶板　　1. 绝缘胶板的分类：
（1）、按颜色分为：红色绝缘胶板、黑色绝缘胶板、绿色绝缘胶板、灰色绝缘胶板
（2）、按电压等级分为：5kv、10kv、15kv、20kv 、25kv、30kv、35kv
（3）、按厚度可分为：3mm、5mm、8mm、10mm、12mm　2.绝缘胶板的用途：　绝缘胶板广泛应用于变电站、发电厂、配电房、实验室以及野外带电作业等使用，具有较高的弹性，在介电环境中工作，最大绝缘电压10万付。　3.外观及规格尺寸要求：　斑痕或凹凸部分的深度或高度不得超过胶板厚度公差，气泡每平方米内，面积不大于1cm2气泡不超过5个，任意两个气泡间的距离不小于40mm，其中杂质深度及长度不超过胶板厚度不小于40mm，胶板边缘不齐或海绵状部分宽度不超过10mm，长度不超过胶板的1/10，并且不允许有裂痕。　4.工艺及成型　绝缘胶板上下表面应不存在有害的不规则性，有害的不规则性是指下列特征：即破坏均匀性，损坏表面光滑轮廓的缺陷，如小孔、裂缝、局部隆起、切口、夹杂导电异物、折缝、空隙、凹凸波纹及铸造标志等。无害的不规则性是指生产过程中形成的表面不规则性。　5.储存：　绝缘胶板应储存在干燥通风的环境中，远离热源，离开地面和墙壁20cm以上。避免受酸碱和油的污染，不要露天防止阳光直射。
10kv绝缘胶板技术要求：　1. 硬度（绍尔a）度：55-70　2. 拉伸强度及扯断伸长率：拉伸强度：（mpa）≥5.0 扯断伸长率：≥250%　3. 定伸（150%）永久变形：≤25%　4. 热空气老化（70℃×72h）；拉伸强度降低率：≤30%
5. 吸水性：≤1.5%　6. 电绝缘性能：耐电压试验15kv（有效值），保持1min，应无击穿现象。
35kv绝缘胶板技术要求：　7. 硬度（绍尔a）度：55-70　8. 拉伸强度及扯断伸长率：拉伸强度：（mpa）≥5.0 扯断伸长率：≥250%　9. 定伸（150%）永久变形：≤25%　10. 热空气老化（70℃×72h）；拉伸强度降低率：≤30%
11. 吸水性：≤1.5%　12. 电绝缘性能：耐电压试验35kv（有效值），保持1min，应无击穿现象。
注意事项：　绝缘胶板必须要定期绝缘性工频耐压技术指示，试验周期为1年，如有损坏或参数发生变化不得擅自使用。