

贵州球场塑胶跑道

产品名称	贵州球场塑胶跑道
公司名称	沧州市昌冠体育设施有限公司
价格	45.00/平方米
规格参数	品牌:昌冠 型号:cg-001 产地:河北
公司地址	河北省盐山县城南开发区
联系电话	18233792089 18233792089

产品详情

一、塑胶跑道施工点位线要求:塑胶跑道的点位线误差要小否则严重影响塑胶跑道的整体效果，塑胶跑道的点位线的线的画法和颜色要按照国际田联的标准画。线毛边、虚边都要及时清理，达到理想的效果。

二、塑胶跑道施工中的要求:塑胶跑道的施工要求有很多，而且标准也很高，施工时候天气要干燥无雨，施工过程中要严格控制水分塑胶跑道的边缘的收边要规整，沙坑、跳板都要齐平，颗粒铺撒的要均匀。

塑胶跑道施工开工之前怎么处理

塑胶跑道施工混凝土含水率应小于6%，否则应排除水分后方可进行施工。具体方法：

a、局部水分含量比较高的地基：用喷灯或者高温灯泡加热：提高混凝土和其周围空气的温度，加快混凝土中水迁移到表层的速率，使其迅速蒸发。

b、对于大面积水分含量比较高的地基或者无防水层，采用塑胶跑道施工防水底漆进行涂刮处理或者涂刷一道0.5-1毫米后的防水层，待完全干燥后，再进行下一道工序。

2、对于PH值大于8的返碱地面处理酸洗法（适用于油污较多的地面）：用质量分数为10-15%的盐酸清洗混凝土表面，待反应完全后（不再产生气泡），用清水冲洗，并配合毛刷刷洗，此法可清除泥浆层并得到较细的粗糙度。

3、对于地基表面过于光滑大面积场地处理塑胶跑道施工对于地基表面过于光滑大面积场地处理采用机械方法处理采用：用喷砂或电磨机清除表面突出物，松动颗粒，破坏毛细孔，增加附着面积，以吸尘器吸除砂粒、杂质、灰尘。

4、处理水泥混凝土的伸缩缝对于上部有缝，下部无缝。施工时先用配套灌缝弹性材料将缝填平，并确定灌缝材料一定要注满缝隙同时贴好增强玻璃纤维布。在施工时可以直接用塑胶覆盖。施工完毕后的缝被完全覆盖，从外面看不见缝。对于缝从上到下是断开的，施工时先将缝周围的混凝土去掉，然后向缝中填入单组分粘合剂环保胶粒的混合物填充至只剩下1厘米深处，固化好了后，用专用灌缝弹性材料将缝填

平，并确定灌缝材料一定要注满缝隙同时贴好增强玻璃纤维布。

5、对于平整度较差的低凹部位处理对于面积比较小，低凹5毫米以下的地基采用双组分塑胶掺30—50%的环保胶粒进行刮平处理。对于面积较大、低凹深度5毫米以上的地基采用单组分聚氨酯加入6倍环保胶粒2倍的胶粉或石英砂用抹子拍平处理。对于小于钱币大小的小砂子坑，采用塑胶掺石英砂腻平处理。