

浩通胶粉胶粉-质量【抹面砂浆专用胶粉】

产品名称	浩通胶粉胶粉-质量【抹面砂浆专用胶粉】
公司名称	廊坊浩通化工建材有限公司
价格	1.00/个
规格参数	
公司地址	廊坊大城广安经济技术开发区
联系电话	0316-5953059 13383364895

产品详情

产品说明 JMH-01挤塑板系统专用胶粉（干粉型）是针对水泥基系列建材专用产品，本产品与水泥有优良的融合性，能完全溶解于水泥基干混砂浆膏体中，固化后不降低水泥的强度，既保持的粘结作用、成膜性及柔韧性，又具有良好的耐侯性和稳定性。用本产品最明显的优势是其超强的粘结性能和抗裂性能，干燥后，能有效地防止酸性空气对墙体的侵蚀，受潮湿后不易粉化、潮解，被广泛用于粘结砂浆、抗裂砂浆墙体材料中，并可大幅地降生产成本。应用举例 1.粘结砂浆（XPS板保温系统）生产参考配方 PO42.5 普硅水泥 400KG/T 石英砂 600KG/T JMH-01挤塑板系统专用胶粉 10KG/T HPMC 0-2KG/T 木质纤维

1-2KG/T 直接加水搅拌均匀，水灰比20~22%，放置5~10分钟即可使用，禁止在5℃以下温度施工，一次最好在30分钟内用完，粘结厚度3-5mm，28天后可以达到80%的凝固粘结效果，用量约5KG/m²。施工方法参考：《JGJ/144-2004外墙外保温工程技术规程》

产品质量参考：《JG149-2003膨胀挤塑板薄抹灰外墙外保温系统》

2.抹面砂浆（XPS板保温系统）生产参考配方 PO42.5 普硅水泥 350-400KG/T 石英砂 600-650KG/T JMH-01挤塑板系统专用胶粉 10KG/T HPMC 1-3KG/T 聚丙烯纤维 1.5KG/T 木质纤维 3KG/T 直接加水搅拌均匀，水灰比20~22%，放置5~10分钟即可使用。施工标准要求：挤塑板底层罩面砂浆厚度2~3mm，将网格布贴上压平实后再抹上1~2mm厚砂浆，加强部分5~7mm厚，28天后可以达到80%的凝固粘结效果，用量约5KG/m²。施工方法参考：《JGJ/144-2004外墙外保温工程技术规程》

产品质量参考：《JG149-2003膨胀挤塑板薄抹灰外墙外保温系统》 注意事项：1.投料不宜一次性投入；2.需加入聚丙烯纤维时，要先放进水泥中分散，因为水泥的细小颗粒能消除纤维的静电，才能使聚丙烯纤维分散开；3.搅拌混合均匀，但搅拌时间不宜过长，15分钟为宜，长时间搅拌沙子与水泥容易沉淀分层（立式搅拌机特别注意）；4.需要根据季节的变化来调节添加剂的用量；

5.避免添加剂或水泥受潮结块；6.严禁与酸性物质混合堆放、使用；7.5℃以下禁止施工中使用，低温施工会造成最大的工程质量问题，造成抹面砂浆与保温板不粘合，这种是后期没有补救方案的工程质量问题。包装及储存 1.25 KG装，化工复合纸塑包装袋，内衬PVC膜；

2.保质期2年，须防水防潮，打开包装后须扎口密封，有气味，无毒。