

悟江牌 环氧铁红底漆 柔韧性好 附着力好

产品名称	悟江牌 环氧铁红底漆 柔韧性好 附着力好
公司名称	江苏悟江涂料有限公司
价格	999.00/千克
规格参数	品牌:悟江 型号:H06-4 配比:25:3
公司地址	常州市经济开发区横山桥镇五一村小陈家村（注册地址）
联系电话	15606115588

产品详情

环氧铁红底漆

【产品描述】

环氧铁红底漆是由环氧树脂、云母粉、防锈颜填料、助剂、溶剂等与固化剂

套组成双组份环氧铁红防锈底漆。

又名：环氧防锈底漆、环氧铁红防锈底漆

【基本参数】

品牌： 悟江

产品名称： 环氧铁红底漆

产品型号： H06-4

包装规格： 28kg/组

组份配比： 25:3

漆膜颜色： 铁红

闪点： 约29度

施工方式： 喷涂 辊涂 刷涂

【主要特性】

漆膜良与后道漆膜具有很好的层间附着力，具有广泛的配套性

在钢材喷铝层上涂装具有很好的附着力和封闭性。

高固含，低VOC，对工业和化工大气环境有较好的保护性。

良好的耐磨性、冲击强度和柔韧性。

与后道漆膜具有很好的层间附着力，具有广泛的配套性。

【产品用途】

适用于钢结构桥梁混凝土、集装箱、化工储罐海洋平台、船舶、海港设施以及恶劣防腐蚀环境的涂装。

【基本参数】

比重： 约1.20kg/L（混合后）

适用期（ 23 ± 2 ）： 8小时

在容器中的状态： 搅拌混合后无硬块，呈均匀状态

干膜厚度： 约100um

理论用量： 约220g/平方米(以60um干膜计，不含损耗)

干燥时间： 表干 1h，实干 24h，干燥7d

熟化时间： 0.5h(23 ±2)

复涂间隔时间： 底材温度 5 20 30

短 48h 24h 12h

长 7d 7d 7d

【后道配套】

环氧面漆，氯化橡胶漆，环氧沥青漆，丙烯酸聚氨酯漆，聚氨酯漆，氯磺化漆，氟碳漆。

【表面处理】

钢材表面喷砂处理至Sa2.5级，表面粗糙度30um-75um。

电工工具除锈达到St3级。

涂有底漆的表面，采用轻扫喷砂或风动（电动）工具进行二次打磨。

【施工条件】

底材温度须高于3℃，相对湿度须小于85%。

钢板的温度高于露点温度3℃以上在夏天，阳光暴晒下时，重涂应该在5天内完成，超过5天打磨表面保证附着力

被涂底材温度低于5℃时，环氧树脂与固化剂的固化反应停止或变慢，因此建议不能进行施工。

【涂装施工】

施工方式	喷嘴口径	喷出压力	稀释比例
无气喷涂	0.4mm-0.5mm	20MPa-25MPa(200kg/平方厘米-250kg/平方厘米)	0-5%
空气喷涂	1.5mm-2.0mm	0.3MPa-0.4MPa(3kg/平方厘米-4kg/平方厘米)	10%-15%
辊涂	/	/	5%-10%
稀释剂	环氧专用稀释剂		

【注意事项】

环氧铁红底漆不可与醇酸油漆直接配套，避免发生皂化反应漆膜脱落；

钢结构表面必须喷砂处理，简单打磨除锈效果并不理想；

大风雨雪天气，空气湿度大于85%环境下不可施工；

在高温季节施工时，易发生干喷，为避免干喷可用稀释剂调整至不干喷为止；

保养期：20℃，7天以上。