

# 悟江牌 环氧煤沥青漆 耐磨性好 漆膜坚韧 干燥快

产品名称	悟江牌 环氧煤沥青漆 耐磨性好 漆膜坚韧 干燥快
公司名称	江苏悟江涂料有限公司
价格	999.00/千克
规格参数	品牌:悟江 型号:H06-6 配比:25:25
公司地址	常州市经济开发区横山桥镇五一村小陈家村（注册地址）
联系电话	15606115588

## 产品详情

### 环氧煤沥青漆

#### 【产品描述】

环氧煤沥青漆由环氧树脂、煤焦油沥青、防锈颜填料、助剂、溶剂等与固化剂配套组成双组份环氧煤沥青漆。

又名：环氧煤沥青防腐涂料，环氧沥青防腐涂料，环氧沥青漆，环氧沥青防腐漆，环氧煤沥青底漆，环氧沥青底漆，环氧煤沥青管道涂料，环氧煤沥青管道漆，环氧煤沥青管道底漆，环氧煤沥青管道涂料，环氧煤焦油沥青漆，环氧煤焦油沥青防腐漆，环氧煤焦油沥青防腐涂料，环氧煤焦油沥青防腐漆，环氧树脂沥青漆，环氧沥青涂料，环氧煤沥青涂料，环氧树脂沥青涂料，环氧树脂沥青防腐涂料，环氧树脂沥青底漆，环氧沥青管道漆，环氧沥青管道底漆，环氧树脂沥青管道底漆，环氧树脂沥青管道漆，环氧树脂沥青管道涂料，环氧树脂沥青清漆，环氧树脂沥青管道清漆,环氧沥青清漆，环氧厚浆型沥青涂料，环氧厚浆型沥青管道漆。

#### 【基本参数】

品牌： 悟江

产品名称： 环氧煤沥青漆

产品型号： H06-6

包装规格： 50kg/组

组份配比： 25:25

漆膜颜色： 黑色

闪点： 约29度

施工方式： 喷涂 辊涂 刷涂

### 【主要特性】

**强防腐性：**环氧煤沥青漆防腐性能强，在地下、水下以及湿热环境防腐性优良。

**优良：**耐水性好，适用于水下防腐，耐海水性优良，漆膜不起泡。

**机械性能优良：**漆膜坚韧，具有良好的附着力、耐磨性、耐冲击性、耐物理性。

机械性能符合各项指标。

**厚涂施工：**可厚涂施工，漆膜不流挂，省时省力，提高施工涂装效率。

**优良的配套性：**可底漆、面漆配套涂装，亦可配套玻璃布、冷缠带一起施工。

**附着力强：**对钢材具有非常好的附着力，漆膜不脱落，不掉漆。

### 【产品用途】

适用于水下的钢结构、化工厂、污水处理池、炼油厂的埋地管道和钢质贮罐。适用于埋地水泥结构、煤气柜内壁、底板、汽车底盘、水泥制品、煤矿矿井支架、矿山井下设施和海洋码头设施、木制品、水下结构、码头钢栏、供热管道、供水管道、供气管道、冷却水、石油管道等的内外壁防腐蚀涂装。

环氧煤沥青漆包括底漆和面漆，漆膜呈黑色，施工性优良，可配套其他防腐材料，如玻璃丝纤维布、冷缠带等一起使用，达到较厚的涂层，提高防腐效果。

比重： 约1.20kg/L (混合后)

适用期 (23±2) : 6小时

在容器中的状态： 搅拌混合后无硬块，呈均匀状态

干膜厚度： 约100um

理论用量： 约220g/平方米(以60um干膜计，不含损耗)

干燥时间： 实干 24h，干燥7d

熟化时间： 0.5h(23 ± 2 )

复涂间隔时间： 底材温度 5 20 30

短 48h 24h 12h

长 7d 7d 7d

【建议涂装道数】

管道外壁或管道补口防腐涂衬层：底漆一道、面漆三道、涂层间缠绕玻璃纤维布两道。涂装顺序：底漆 面漆 玻璃纤维布 面漆 玻璃纤维布 面漆。总厚度500um-600um。

管道内壁或者混凝土面漆防腐：底漆一道，面漆三道。涂装厚度应达到310um以上。

### 【表面处理】

钢材表面喷砂处理至Sa2.5级，表面粗糙度30um-75um。

电工工具除锈达到St3级。

涂有底漆的表面，采用轻扫喷砂或风动（电动）工具进行二次打磨。

### 【施工条件】

底材温度须高于3℃，相对湿度须小于85%。

钢板的温度高于露点温度3℃以上在夏天，阳光暴晒下时，重涂应该在5天内完成，超过5天打磨表面保证附着力

被涂底材温度低于5℃时，环氧树脂与固化剂的固化反应停止或变慢，因此建议不能进行施工。

### 【涂装施工】

施工方式	喷嘴口径	喷出压力	稀释比例
无气喷涂	0.4mm-0.5mm	20MPa-25MPa(200kg/平方厘米-250kg/平方厘米)	0-5%

空气喷涂	1.5mm-2.0mm	0.3MPa-0.4MPa(3kg/平方厘米-4kg/平方厘米)	10%-15%
辊涂	/	/	5%-10%
稀释剂	环氧专用稀释剂		

**【注意事项】**

环氧铁红底漆不可与醇酸油漆直接配套，避免发生皂化反应漆膜脱落；

钢结构表面必须喷砂处理，简单打磨除锈效果并不理想；

大风雨雪天气，空气湿度大于85%环境下不可施工；

在高温季节施工时，易发生干喷，为避免干喷可用稀释剂调整至不干喷为止；

保养期：20 ，7天以上。